

低表面处理底漆 XH4010

固化剂: XH7305B/XH7305BK

稀释剂: XH9400/XH9400S



产品简介 是一种通用型双组份厚浆型环氧涂料，能与多种涂料配套使用，可用于水浸涂层配套体系的防锈底漆，也可作为喷砂面临时保护底漆，混凝土防护底漆、锌粉涂层的封闭漆或过渡漆。

产品特性

- 对钢铁基材和混凝土基材具有良好的附着力
- 良好的渗透性和防锈性能
- 良好的重涂性
- 广泛的配套性
- 良好的耐磨性

基本理化数据

颜色:	铁红色、灰色
光泽:	不适用
比重:	1.45kg/L
体积固体份:	60±2%
挥发性有机化合物:	410g/L
闪点	25°C
使用配比:	主剂: 固化剂 = 8: 1 (重量) 82: 18 (体积)

施工参数

典型干膜厚度: 80μm
推荐干膜厚度: 50~100μm, 依系统要求
诱导时间 (熟化时间) (20°C): 10~15min
施工方法:

	无气喷涂	空气喷涂	滚涂或刷涂
稀释剂用量 (体积)	0-15%	5-20%	5-15%
推荐喷嘴尺寸	0.43 ~ 0.64mm	1.5 ~ 2.5mm	/
推荐喷涂压力	15 ~ 20MPa	0.3 ~ 0.6MPa	/
施工适应性	推荐	适用	仅限小范围修补

*高温季节推荐使用慢干稀释剂

理论涂布率:

干膜厚度 μm	50	80	100
湿膜厚度 μm	85	136	170
理论涂布率 (m ² /L)	11.8	7.4	5.9

涂装数据 (典型干膜厚度 80μm):

温度	表干	硬干	适用期	重涂间隔	
				最小	最大*
5°C	90min	24h	6h	48h	/
15°C	50min	16h	5h	24h	/
25°C	30min	8h	4h	12h	/
40°C	20min	6h	2h	8h	/

*最大重涂间隔取决于涂层暴露环境及用途。

低表面处理底漆 XH4010

固化剂: XH7305B/XH7305BK

稀释剂: XH9400/XH9400S



表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。涂覆前，所有表面应按照 ISO 8504:2000 标准进行评估和处理。

喷砂处理至 Sa2½级，表面粗糙度 40~75µm。除锈前须除尽表面的油污、焊接飞溅物并打磨焊缝和尖角，涂有该涂料的漆膜表面，如受到机械损伤，并出现局部锈蚀的部位，应采用局部喷砂除锈至 Sa2½或采用动力工具除锈至 St3 级，才能进行局部修补。如果该涂料需涂覆于认可的锌粉底漆旧漆膜表面，必须对锌粉涂层出现的粉化或产生锌盐进行彻底的清除后再涂覆该产品。

用于混凝土防护时，混凝土应达到养护要求，水含量及表面状态符合相关规定。

注意事项

1、施工时要注意通风、排气，远离火种，带口罩和手套等防护用品，固化时也应保持合适的通风量。

2、甲乙组分混合前先将主剂用动力工具搅拌搅匀，再加入固化剂混合均匀，根据施工需要和温度变化调节稀释剂的用量，充分搅匀，熟化 10~15min。再进行施工。

3、该产品可用于镀锌钢材或不锈钢的底漆，对这些基材表面进行拉毛打磨或轻度喷射处理可以获得更好的附着力。

4、该产品用于混凝土的防护底漆时，通常与混凝土专用封闭底漆配套使用，如果在没有封闭底漆的情况下涂覆于混凝土表面，请将该产品稀释至足够低的粘度（稀释剂加入量为 20~30%）后对混凝土进行封闭处理，重涂后续涂层时确保该封闭层硬干。

5、做为无机硅酸底漆的连接漆时，需要加入 20~30%的稀释剂将涂料稀释至较低的粘度，并且涂覆后续涂层时确保过渡层涂膜硬干，否则会降低封闭针孔的有效性。如果需要将该涂料涂覆于锌粉底漆旧漆膜表面，必须对锌粉涂层出现的粉化或产生锌盐进行彻底的清除。

6、该产品推荐的一道涂覆厚度不应超过 120 微米，否则涂层表面光洁度上升影响后续涂层的重涂。该产品涂层长期暴露后，如果发生粉化，应采用高压水清洗或表面打磨后再涂覆后续涂料。

7、施工与固化时底材温度必须高于 5℃并至少高于露点 3℃，相对湿度不得大于 85%。温度和相对湿度的测量必须在靠近作业点附近的底材处进行。

8、对涂敷有该涂料的结构进行切割时会产生烟尘，应做好适当的防护。

9、作业暂停时，勿让涂料保留在漆管、喷枪或喷涂设备中。采用稀释剂彻底冲洗所有设备。如果作业暂停时间过长，建议重新混合一组新的油漆进行施工。

10、所有设备在使用后，应立即采用稀释剂进行清洗。在日常工作过程中定时冲洗喷涂设备，是一个良好的习惯。清洗频率取决于喷涂量、温度、喷涂时间，包括中断的时间等因素。

11、剩余漆料和空罐均应根据有关的地区法规处理。

包装

每组 22.5kg

主剂 20Kg

固化剂 2.5Kg

每组 15L

主剂 12.3L

固化剂 2.7L

储藏

密封存放于通风、阴凉、干燥处，远离火种，最少 12 个月

低表面处理底漆 XH4010

固化剂: XH7305B/XH7305BK

稀释剂: XH9400/XH9400S



安全防范

- 1、涂料及推荐的稀释剂见安全表和相关材料的安全数据，这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂，并尽量不使皮肤和眼睛暴露，避免接触到未干的油漆。
- 2、所有与施工和使用本产品有关的工作，都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。
- 3、如果需要在涂有本产品的金属上进行焊接或火焰切割，会产生粉尘和烟雾，因此需要用合适的个人防护设备及充分的局部通风措施。
- 4、如果对本产品的适用性存在疑虑，请向本公司咨询。

责任范围

本产品说明书所提供的资料，是基于我们认为精确的实验室测试结果，仅供施工指导使用。信和公司对所有使用信和产品的意见和建议，不管是技术文件，还是特别咨询，或者其他方式，都是基于我们认为是最可靠的资讯上的。我们的产品以及所提供的信息是专为那些具备必备的知识和工业经验用户的，最终应由这些终端客户来决定这些产品是否适合他们使用。信和公司无法控制底材的质量和状况，也无法控制影响产品使用的各种因素。因此，信和公司不承担任何使用本公司产品或引用本产品说明书所引起的损失、伤害或损害。（除非另有书面协议）。

根据实际经验和产品持续发展需要会对产品说明书数据作必要修改。