



FLUOROCOLOR
FLUOROPOLYMER URETHANE
氟碳面漆

产品说明

FLUOROCOLOR是一款优质的，超耐候，在常温下即可固化的氟碳面漆。具有独特的保色保光性能，甚至是在多数恶劣环境下。

- 优质的保色保光性能
- 快干
- 耐化学性，耐磨损性
- 高压无气喷涂，空气喷涂，刷涂，辊涂
- 常温固化

建议使用范围

适用于恶劣天气环境下内部或者外部耐候性的需求：

- 体育场
- 体育中心
- 桥梁
- 海洋工程
- 市政大楼
- 盘座面
- 储水罐
- 储罐外壁
- 博物馆
- 学校
- 高能见度区域

产品指标

光泽：高光
颜色：多种颜色
体积固体含量： 55% ± 2%，混合后，由色彩而定
重量固体含量： 69% ± 2%，混合后，由色彩而定
VOC： < 420 g/L，满足GB 30981-2020
混合比： 8:1 按体积
湿膜厚度： 73-182微米
干膜厚度： 40-100微米
理论涂布率： 11m²/L@50微米干膜厚度
注意：刷涂或辊涂时可能需要涂装多层才能达到最大厚度和理想效果。

干燥时间表（湿膜厚度： 150微米， 50%相对湿度）				
	5°C	10°C	25°C	40°C
指 触 干：	2小时	1 小时	30 分钟	20 分钟
可 搬 运：	24小时	12 小时	6 小时	3 小时
重涂间隔：				
最 短：	24 小时	12 小时	6 小时	3 小时
最 长：	28 天	14 天	7 天	7 天
如果超过最长重涂时间, 在重涂前需打磨表面。				
干燥时间受温度、湿度和膜厚变化影响。				
混合使用寿命：	3 小时	2 小时	1 小时	45 分钟
熟化时间：	无要求			

产品存放有效期： A组分： 36个月； 未开封 B组分： 24个月， 未开封
在5°C- 38°C室内储存。

闪点： 26°C， PMCC, 混合后。

稀释剂/清洗剂： R8KP2, R7K15等， 或咨询宣伟



FLUOROCOLOR
FLUOROPOLYMER URETHANE
氟碳面漆

包装规格	A组份： 17.8L B组份： 2.2L
施工条件	温度： 最低5°C， 最高49°C(空气， 材料和施工表面) 至少要高于露点3°C 相对湿度： 不高于85%
施工设备	稀释剂/清洁剂 稀释剂.....R8KP2, R7K15等， 或咨询宣伟 如需使用其它稀释剂， 请咨询当地宣伟代表。 高压无气喷涂 枪嘴压力 10-15 MPa 漆管内径 1/4" ID (12.7mm) 喷嘴内径 0.13" - 0.17"(0.33~0.43mm) 过滤网..... 60 目 空气喷涂 喷枪 Binks 95 液体喷嘴 67 空气喷嘴 667 气帽 67PB 雾化压力 0.34 MPa 液化压力 0.14 MPa HVLP(喷罐) 喷枪 Binks Mach 1 SL 液体喷嘴 92 空气喷嘴 ABSS 气帽 95AP 雾化压力 0.34 MPa 液化压力 0.14 MPa 混气式无气喷涂 泵 Graco 30:1 President 喷枪 Graco 混气式喷枪 液体喷嘴 411 雾化压力 0.21 MPa 液化压力 0.41 MPa 刷涂 刷毛 天然鬃毛 稀释 不建议稀释 辊涂 滚筒 3/8" 羊毛酚醛芯 (9.5mm) 稀释 不建议稀释