

耐磨环氧漆

产品概述

预期用途

产品信息

一种超高性能纯环氧货舱涂料，具有优异的机械性能，可提供卓越的耐冲击和耐磨损性能。

作为一种超高性能双组份耐磨纯环氧涂料，可为因高速装卸机械装置引起的冲击磨损提供优异的保护。控制机械磨损和因其它形式的磨损而引起的腐蚀。仅在维修保养时用作货舱涂料。

颜色

面漆/光泽

乙组份 (固化剂)

体积固体份

混合比例

标准膜厚

理论涂布率

施工方法

闪点

熟化时间

EGA903-红色, EGA904-爱国灰

半光

EGA905

75% ±2% (ISO 3233:1998)

甲组份：乙组份=4.5：1 (体积比)

125 微米干膜厚 (167 微米湿膜厚)

在 125 微米干膜厚时理论涂布率为 6 米²/公升，允许适当的损耗系数

无气喷涂

甲组份 30°C; 乙组份 42°C; 混合后 34°C

不需要

干燥资料

表干 [ISO 9117/3:2010]

硬干 [ISO 9117-1:2009]

混合后施工时间

5°C

10°C

25°C

35°C

6 小时

4.5 小时

3 小时

2 小时

17 小时

12 小时

6 小时

4 小时

2 小时

105 分钟

60 分钟

30 分钟

复涂数据 - 见“限定”一节

复涂下列产品时

Intershield 803Plus

底材温度

5°C

10°C

25°C

35°C

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

18 小时

7 天

16 小时

7 天

6 小时

7 天

4 小时

5 天

法定数据

挥发性有机化合物

248 克/公升(原装涂料) (EPA 方法 24)

166 克/千克(原装液体油漆)。欧盟溶剂排放指导 (委员会指导 1999/13/EC)

148 克/公升中国国家标准GB23985

挥发性有机化合物值是典型值，仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变而发生变化。

耐磨环氧漆

证书

当作为已核准的方案的一部分使用时，该涂料具有下列证书：

- 食品接触 - 装载谷物 (NOHA)
- 食品接触 - 符合美国食品及药管理局的规定：干食

有关详细情况，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

表面处理

按照标准的“全球船舶涂料使用规范 (Worldwide Marine Specifications) ”使用。

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照 SSPC - SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染物以及其它外来物质。

大修

磨料喷砂清理至 Sa2 (ISO 8501-1:2007) 标准。需要 75-100 微米的喷砂粗糙度。如果在喷砂和施工 Intershield 803Plus 之间已发生氧化，表面应再行喷砂处理至规定的图片标准。

喷砂清理过程中暴露出来的表面缺陷，应打磨、嵌填或采用合适的方法进行处理。

维修

有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

对于局部修补，如果所达到的表面粗糙度在 50 微米以上，Intershield 803Plus 可采用刷涂或辊涂施工在面积小于 2 平方米的、经动力工具处理过的表面上。可能需要多道涂层，以获得正确的漆膜厚度。

注意事项

用于北美地区的海洋环境，可采用下列表面处理标准：

SSPC-SP6 代替 Sa2 (ISO 8501-1:2007)

耐磨环氧漆

施工

混合

涂料分装两个容器中，作为一组供应。使用时应始终按供应比例整组混合。(1)采用动力搅拌器搅拌甲组份，(2)全部混合甲组份和乙组份，并采用动力搅拌器彻底搅拌。

稀释剂

不推荐使用。仅在特殊情况下，使用国际牌 GTA220。稀释不要超过当地环保法规所允许的范围。

注1：用作临时底漆，用GTA220稀释时，以体积计为5%

注2：用作10°C以下的临时底漆，用GTA220稀释时，以体积计为10%

无气喷涂

推荐使用

喷嘴尺寸 0.53-0.66 毫米 (21-26 thou)

喷嘴处的输出流体总压力不低于 211 千克/厘米² (3000磅/平方英寸)

传统型喷涂

不推荐采用传统型喷涂方法进行施工。

刷涂

不推荐使用。

辊涂

不推荐使用。

清洁剂

国际牌 GTA822

工作中止及清理

不要让涂料残留在软管、喷枪或喷涂设备中。采用国际牌 GTA822 彻底冲洗所有设备。一组油漆一经混合，不应再行密封，施工中如停顿时间过长，建议重新混合各组份，再开始施工。

所有设备在使用后应立即采用国际牌 GTA822 进行清洗。在一天的工作过程中定时冲洗喷涂设备是一种良好的工作习惯。清洗次数取决于喷涂数量、温度和使用时间(包括耽搁的时间)。不要超过涂料的混合后施工时间。

所有剩余涂料和空容器应按照当地适宜的规章/法律进行处置。

焊接

如果在涂有该产品的金属上进行焊接或火焰切割，会散发灰尘和烟雾，需使用合适的个人防护设备及局部通风排气设施。

安全

所有与该产品的施工和使用有关的工作，均应按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行。

使用该产品前，应获取、参阅并遵循该产品“材料安全说明书”有关健康和安全方面的信息规定。参阅并遵守“材料安全说明书”和包装容器标牌上的所有预防措施。如果您未完全了解这些告诫和规定，或者不能严格遵守，请勿使用该产品。在该产品的施工和干燥过程中，必须采用合适的通风和防范措施，将溶剂蒸汽浓度控制在安全限定值以内，以防止发生中毒或缺氧的危险。采取保护措施，避免皮肤和眼睛与该产品接触(例如：手套、护目镜、面罩、隔离霜等)。具体安全措施应视施工方法和工作环境而定。

紧急联系电话：

美国/加拿大 - 医疗咨询电话 1-800-854-6813

欧洲 - 联系电话 (44) 191 4696111。医院及医生诊视电话 (44) 207 6359191

中国 - 联系电话 (86) 532 83889090

其他地区 - 与地区办事处联系

固化剂会引起吸入敏感 - 喷涂施工时佩戴充气式面罩。

耐磨环氧漆

限制

施工后，如果浸在海水中和在低于 10°C 的温度下固化，涂层表面会出现褪色。这不会影响产品的性能。Intershield 803Plus 可在 -5°C 温度时固化,但需在 5°C 以上固化一段时间以获取全部机械性能。请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

复涂数据仅作参考之用，应视当地的气候和环境条件而定。有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

在好天气下施工。待涂表面的温度必须至少高于露点 3°C。除非另有特殊指令，为达到最佳施工性能，在混合和施工前，将涂料温度提升到 21-27 °C 之间。未混合的涂料（在盖紧的容器中）应按该产品说明书“贮存”一节中规定的方式进行保护性贮存。此处提及的技术和施工数据之目的，是为制定一个涂料施工程序的总则。测试性能结果来自于受控的实验室环境，国际油漆 (International Paint) 并不声称所公布的测试结果，或任何其它测试，精确代表所有现场环境中所得到的结果。由于施工应用, 环境和设计参数变化很大，所以在进行涂料选择、性能证实或使用时应十分小心谨慎。

包装规格	包装规格	甲组份		乙组份	
		体积	包装	体积	包装
	20 公升	16.36 公升	20 公升	3.64 公升	5 公升
有关其它包装尺寸，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。					
单位装运重量	包装规格	包装重量			
	20 公升	31.93 千克			
贮存	保存期限	在 25°C 时，最短为 12 个月。此后需复查。贮存于干燥遮蔽之处，远离热源及火种。			

全球供应情况 请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

重要声明

本产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何原因，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然我们竭力保证我们对产品所提供的建议（无论在本说明书中或以其它方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响本产品施工和使用的多种因素。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏在法律允许的最大范围内概不负责。因此，我们拒绝承担一切通过法律或其它方式明示或暗示的保证，包括但不限于对特定目的之可销售性或适用性作出任何暗示性保证。所有供应的产品及提供的技术指导隶属于我们的销售条款和条件。您应获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地代表联系检查所持产品说明书为最新版本是用户的职责。

本产品说明书中提到的所有商标均为Akzonobel（阿克苏诺贝尔）集团公司之商标或已许可给Akzonobel（阿克苏诺贝尔）集团公司。
© AkzoNobel, 2015