



产品数据表

发布日期：2024年7月

O-MARINE FINISH

醇酸面漆

用于甲板和上层建筑内外的面漆，由耐候性的醇酸树脂制成，有着良好的施工性。

产品数据

推荐用途	作为面漆用于船的露天甲板、上建内外等			
类型	醇酸			
颜色	白色(H)、黑色(H)、445铁红(H)、灰色(H)*、奶黄(H)*、绿色(H)* 其它颜色请看注意事项3			
光泽度	有光			
体积固体含量	46 ± 2% (ISO3233:1998)			
干膜厚度	30 ~ 40 μm			
湿膜厚度	65 ~ 89 μm			
理论涂布率	13.14 m ² / L (35 μm)			
干燥时间	表干	1 小时 (5°C) 30分钟 (20°C) 20分钟 (30°C)	硬干	14小时 (5°C) 7 小时 (20°C) 5 小时 (30°C)
复涂间隔 (自身复涂)	最短	30小时 (5°C) 15小时 (20°C) 10小时 (30°C)	最长	-- (5°C) -- (20°C) -- (30°C)
VOC	402 克/升 (GB/T 23985-2009)			

表面处理

所有待涂装表面须保持清洁、干燥及无污染杂质

高压淡水冲洗，去除所有的油脂、可溶性盐和外来杂质

涂装施工

稀释剂	THINNER 100
施工方法	
无气喷涂	
枪嘴大小	: 0.43 ~ 0.48 mm
喷涂扇角	: 45° ~ 69°
出口压力	: 100 ~ 150 kg / cm ²
刷涂/滚涂	仅用于小面积的修补



产品数据表

包装规格与闪点

包装规格	单组份：20升、5升；包装可能因产地不同而变化
闪点	32.0°C (GB/T 5208-2008)

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如手套、防护眼镜、面罩、防护霜等）。

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环，确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的安全数据表(SDS)关于健康和安全的信息。

注意事项：

1. 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改。
2. 可掺用防滑沙在甲板和走道表面产生防滑效果。
3. 下列颜色是我们的标准色号：
4. 灰色：065(H)、060(H)；奶黄色：332(H)、335(H)；绿色：442(H)、505(H)、535(H)、225(H)
5. 本产品应贮存于油漆仓库。