

发布日期：2024年7月

UNIPRIMER 20

多功能底漆20

特殊合成树脂底漆，适用于露天甲板和上层建筑外表面。由于它不含铝，它也可以用于油轮上层建筑和甲板区域的防锈保护。该产品具有优异的成膜性能可以厚膜涂装。该产品的附着力、防锈性能和耐湿性能优异。它还可以被多种面漆（醇酸、丙烯酸、聚氨酯等）复涂。

产品数据					
推荐用途	用于船舶露天甲板、上层建筑外表面，舾装件等部位的防锈保护				
类型	特殊合成树脂				
颜色	棕色、浅灰、白色				
光泽度	平光				
体积固体含量	45 ± 2% (ISO3233:1998)				
干膜厚度	30 ~ 80 μm				
湿膜厚度	67 ~ 178 μm				
理论涂布率	5.63 m²/L (80 μm)				
干燥时间	表干	1 小时 (5°C) 30分钟 (20°C) 20分钟 (30°C)	硬干	4 小时 (5°C) 2 小时 (20°C) 80分钟 (30°C)	
复涂间隔 (自身复涂)	最短	8 小时 (5°C) 4 小时 (20°C) 2 小时 (30°C)	最长	-- (5°C) -- (20°C) -- (30°C)	
VOC	513克/升 (GB/T 23985-2009)				

表面处理

喷射清理至Sa2.5级或动力工具清理至St3级

涂装施工

稀释剂	THINNER 200		
施工方法			
无气喷涂	枪嘴大小	: 0.53 ~ 0.59 mm	
	喷涂扇角	: 55° ~ 69°	
	出口压力	: 100 ~ 150 kg / cm ²	
刷涂 / 滚涂	仅用于小面积的修补		

包装规格与闪点

包装规格	单组份：20升；包装可能因产地不同而变化
闪点	24.0°C (GB/T 5208-2008)

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如手套、防护眼镜、面罩、防护霜等）。

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环，确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的安全数据表(SDS)关于健康和安全的信息。

注意事项：

1. 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改。
2. 本产品的选用，请咨询当地立邦船舶涂料人员。
3. 包装容器和罐装数量可能因各地法规原因而不同。
4. 本产品应贮存于油漆仓库。