




170014240442 (2017)国认监认字(054)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0896

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: TW18116W1
Report Number

产品名称 老人牌纯环氧漆17720
Name of Product

委托单位 海虹老人涂料(中国)有限公司
Entrusting Corporation

检验类别 委托检验
Test Category



国家涂料质量监督检验中心

National Quality Supervision Testing Center for Paint



National Quality Supervision Testing Center for Paint

Test Report

Report Number

Page 1 of 3

签发日期: 2018年02月06日
Date of Sign and Issue

批准
Approver

审核
Checker

主检
Tester

检验结果汇总:

Test Results

报告编号: TW18116W1

Report Number

第 2 页 共 3 页

Page 2 of 3

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	本项结论 Item's Conclusion	备注 Remarks
1	不挥发物含量(混合后), % (105±2) °C /3h/约2g	≥60	85	合格	GB/T 1725-2007
2	干燥时间(表干), h	≤2	2已干	合格	GB/T 1728-1979 乙法
	干燥时间(实干), h	≤24	24已干	合格	GB/T 1728-1979 甲法
3	漆膜外观	色调均匀一致, 漆膜平整光滑	色调均匀一致, 漆膜平整光滑	合格	目测
4	柔韧性, mm	1	1	合格	GB/T 1731-1993
5	附着力, 级	1	1	合格	GB/T 1720-1979
6	耐冲击性, cm	50	50	合格	GB/T 1732-1993
7	表面电阻, Ω	≥10 ¹⁴	10 ¹⁴	合格	HG/T 3331-2012
8	耐汽油性 (浸入92#汽油中216h)	漆膜完好, 无剥落、无起皱、无裂纹、无起泡、无生锈、无变色等现象, 失光率≤20%	漆膜完好, 无剥落、起皱、裂纹、起泡、生锈、变色等现象, 失光率: 0%	合格	GB/T 9274-1988 甲法 GB/T 1766-2008
9	耐盐水性 (浸入3%氯化钠溶液中168h)	漆膜完好, 无剥落、无起皱、无裂纹、无起泡、无生锈、无变色等现象, 失光率≤20%	漆膜完好, 无剥落、起皱、裂纹、起泡、生锈、变色等现象, 失光率: 0%	合格	GB/T 9274-1988 甲法 GB/T 1766-2008
10	耐酸性 (浸入20%硫酸溶液中168h)	漆膜完好, 无剥落、无起皱、无裂纹、无起泡、无生锈等现象, 失光率≤20%	漆膜完好, 无剥落、起皱、裂纹、起泡、生锈等现象, 失光率: 20%	合格	GB/T 9274-1988 甲法 GB/T 1766-2008



检验结果汇总:

Test Results

报告编号: TW18116W1

Report Number

第 3 页 共 3 页

Page 3 of 3

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	本项结论 Item's Conclusion	备注 Remarks
11	耐碱性 (浸入30%氢氧化钠溶液 中168h)	漆膜完好, 无剥 落、无起皱、无裂 纹、无起泡、无生 锈等现象, 失光率 ≤20%	漆膜完好, 无剥落、起 皱、裂纹、 起泡、生锈 等现象, 失 光率: 20%	合格	GB/T 9274-1988 甲法 GB/T 1766-2008
	以下表格空白 Blank Below				

-----报告结束-----