



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

SEATENDER 7

(ST 7)

SEATENDER 7是一种基于特殊合成树脂并含有高含量防污剂的防污涂料，能够提供高效持久的防污性能，从而节省燃料并减少了由于船体污染导致航速减缓所损失的时间。

技术数据

类型	： 无锡自抛光防污漆				
用途	： 钢结构船体底部防污漆				
资料	颜色	： 红棕色			
	闪点	： 24.3 ℃			
	密度	： 1.71	g/mL	(ISO: 2811)	
	体积固体含量	： 56 ± 2%	(ISO: 3233)		
	有机挥发物含量	： 431	g/L	(Method 24)	
	理论涂布量	： 0.062-0.089	L/m2		
	厚度	： 湿膜	63-89 微米		
		： 干膜	35-50 微米		
干燥时间	温度	5 ℃	10 ℃	20 ℃	30 ℃
	表干	45 分钟	30 分钟	20 分钟	15 分钟
	硬干	6 小时	4.5 小时	3 小时	2 小时
涂装间隔	至少	15 小时	9 小时	5 小时	4 小时
	至多	/	/	/	/
干燥下水时间	最快	16 小时	10 小时	6 小时	5 小时
施工条件	涂装方法	： 无气喷涂、刷涂、辊涂			
	天气	： 温度： 最小0 ℃	湿度： 最高 85% RH		
	用无气喷涂	： 粘度： 80秒（福特杯#4）			
		枪嘴： Graco719、721			
		油漆输出压： 11.7-14.7 Mpa			
		喷枪速度： 60-80 厘米/秒			
	稀释剂	： CR/ACRI THINNER A			
		稀释： 0-7%	体积比		
推荐表面处理	： 待喷涂表面必须保持洁净，使用电动刷、清洁剂或溶剂擦拭去除表面的锈迹、污垢、油渍或其它外来污染物。				
前道配套涂料	： SILVAX SQ-K, RAVAX AC-HB等				
后道配套涂料	：				
包装	： 单组分				



注：1 停泊期间该产品的防污性能预期：须考虑该船的运行条件以及停泊的环境条件等，比如停泊地点的海生物活性、污染程度和水温。详情请咨询CMP当地办事处。
2 密度、固含量与挥发性有机化合物是在不加入稀释剂条件下的计算值。其值根据不同颜色，生产工艺，和当地的法规等而不同。

