



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

BANNOH 500

(B 500)

BANNOH 500是一种万能型底漆。它具有良好的附着力、漆膜坚韧、耐磨等众多物理性能。并具有杰出的适用性，能耐海水腐蚀、抵抗阴极保护对漆膜的不良影响。它适用于喷涂在船体的众多部位。

技术数据

类型	： 环氧漆				
用途	： 用作船壳体、船面建筑、外甲板、压载水舱的防腐蚀之用				
资料	混合比	： 主剂：固化剂 = 81:19 (体积比)			
	颜色	： 浅灰色、灰色、红棕色			
	闪点	： 主剂 23.1° C 固化剂 24.9° C			
	密度	： 1.31 g/mL			
	体积固体含量	： 63 ± 2%			
	有机挥发物含量	： 401 g/L			
	理论涂布量	： 0.16-0.32 L/m2			
	厚度	湿膜	159-317 微米		
		干膜	100-200 微米		
(干膜200微米)	温度	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
	干燥时间	表干	7 小时	5.5 小时	4 小时
		硬干	24 小时	18 小时	10 小时
	涂装间隔	至少	24 小时	18 小时	10 小时
		至多*			8 小时
	可使用时间	18 小时	14 小时	7 小时	4 小时
施工条件	涂装方法	： 无气喷涂、刷涂			
	天气	温度： 最小5° C	湿度： 最高 85% RH		
	用无气喷涂	粘度：	1.6-2Pa.s		
		枪嘴：	(Graco) 623,621		
		油漆输出压：	14.7-17.7 Mpa		
		喷枪速度：	60-80 厘米/秒		
	稀释剂	： EPOXY THINNER A			
		稀释：	0-15% 体积比		
	前道配套涂料	： CERABOND,EPICON ZINC RICH PRIMER等等			
	后道配套涂料	： BANNOH 500 N,BANNOH 500 AC,SILVER SQ-K.M,EPICON FINISH HB			
	包装	： 双组分			


注： 1 *与CMP营业部商讨得出的结果

2 诸如在封闭空间内或低温条件的有限空间内，为了能在施工和成膜期间除去挥发物，促进油漆成膜，通风设备是必要的。

3 第一次装载货物前需等待时间

温度	10°C	20°C	30°C
(天数)	18	10	6

4 有机挥发物含量是理论计算值



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持