



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

MARINE STAR A

No.5895

(MS A)


MARINE STAR A 是基于高水解活性的特殊树脂的无锡自抛光防污漆。
高活性的树脂确保最有效的释放生物杀灭剂，从而具有出色的防污性能。
通过水解控制表面活性，由施涂膜厚确保长期的自抛光保护。

技术数据

类型	： 无锡自抛光防污漆					
用途	： 用于铝制船舶船底的防污漆					
资料	颜色	： 红色、蓝色、红棕色、白色、黑色				
	闪点	： 22℃				
	密度	： 1.40g/ml	(ISO: 2811)			
	体积固体含量	： 55 ± 2% (体积)	(ISO: 3233)			
	有机挥发物含量	： 446 g/L	(Method 24)			
	理论涂布量	： 0.182	L/m2			
	厚度	： 湿膜 182 微米				
		干膜 100 微米				
(干膜100微米)	温度	0 °C	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
	干燥时间	表干	3 小时	3 小时	2 小时	1 小时
		硬干	12 小时	12 小时	8 小时	5 小时
	涂装间隔	至少	12 小时	12 小时	8 小时	5 小时
		至多	/	/	/	/
	干燥下水时间	最快	24 小时	24 小时	18 小时	12 小时
施工条件	涂装方法	： 无气喷涂,刷涂,辊涂				
	天气	： 温度： 最低0℃	湿度： 最高 85% RH			
		钢板温度大于等于露点温度3℃				
	用无气喷涂	： 粘度： 90秒(福特4#杯)				
		枪嘴： (Graco)619—625				
		油漆输出压： 11.7-14.7MPa				
		喷枪速度： 60-80 厘米/秒				
	稀释剂	： CR/ACRI THINNER A				
		稀释： 0-7% 体积比				
	前道配套涂料	： VINYL AC-HB, RAVAX AC, RAVAX AC-P, HIPER AC等等				
	后道配套涂料	： -				
	包装	： 单组分				



注: 1 船舶连续停泊时间二周或更长,特别是停泊于海洋生物富集风险地区,船底部分防污漆区域有被海洋生物黏附的风险。
2 密度, 体积固含量和有机挥发物含量是不含稀料的理论计算值。其值根据不同颜色, 生产工艺, 和当地的法规等而不同。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持