



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

MARKING AF

(MK AF)


MARKING AF是可长效抵御海洋生物的无锡自抛光防污漆。
特殊树脂结构的独一无二溶解技术，确保了长效的防污表现。

技术数据

类型	： 无锡自抛光防污漆					
用途	： 用于标注的防污漆					
资料	颜色	： 白色				
	闪点	： 22℃				
	密度	： 1.48g/ml				
	体积固体含量	： 49 ± 2% (体积)				
	有机挥发物含量	： 442 g/L				
	理论涂布量	： 0.102 - 0.205 L/m2				
	厚度	： 湿膜102-205微米				
		干膜50-100 微米				
(干膜100微米)	温度	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C	
	干燥时间	表干	3 小时	2 小时	1 小时	30 分钟
		硬干	6 小时	5 小时	4 小时	3 小时
	涂装间隔	至少	6 小时	5 小时	4 小时	3 小时
		至多	/	/	/	/
	干燥下水时间	最快	8 小时	7 小时	6 小时	5 小时
施工条件	涂装方法	： 无气喷涂,刷涂,辊涂				
	天气	温度： 最低0℃	湿度： 最高 85% RH			
	用无气喷涂	粘度： 90秒(福特4#杯)				
		枪嘴： (Graco)619—625				
		油漆输出压： 11.7-14.7MPa				
		喷枪速度： 60-80 厘米/秒				
	稀释剂	： CR/ACRI THINNER A				
		稀释： 0-5% 体积比				
	前道配套涂料	： SEA GRANDPRIX系列, MARINE STAR系列等等				
	后道配套涂料	： -				
	包装	： 单组分				

注： 1 船舶连续停泊时间二周或更长，特别是停泊于海洋生物富集风险地区，船底部漆区域有被海洋生物黏附的风险。

2 密度，体积固含量和有机挥发物含量是不含稀料的理论计算值。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持