



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

CMP BIOCLEAR R


(CMP BCL R)

CMP BIOCLEAR R是一种单组份的有机硅防污涂料。

技术数据

类型	： 有机硅防污漆					
用途	： 可作为CMP BIOCLEAN体系的面漆 特别设计用于远洋船舶和快速海岸船只的船舵和螺旋桨					
资料	颜色	： 浅灰色 红棕色				
	闪点	： 26.5℃				
	密度	： 1.04	g/ml	(ISO: 2811)		
	体积固体含量	： 65 ± 2%	(ISO: 3233)			
	有机挥发物含量	： 325	g/L	(Method 24)		
	理论涂布量	： 0.308	L/m2			
	厚度	： 湿膜	308 微米			
		： 干膜	200 微米			
(干膜=200微米)	温度	0 °C	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
	干燥时间	表干	10 小时	6 小时	3 小时	2 小时
		硬干	20 小时	14 小时	10 小时	7 小时
	涂装间隔	至少				
		至多				
	下水间隔时间	至少	38 小时	24 小时	20 小时	14 小时
施工条件	涂装方法	： 无气喷涂、刷涂				
	天气	： 温度： 0-35°C	湿度： 40-85% RH			
	用无气喷涂	： 粘度： -				
		： 枪嘴： Graco519 - 721				
		： 油漆输出压： 20.0	Mpa			
		： 喷枪速度： 60-80	厘米/秒			
	稀释剂	： SILICON THINNER A, EPOXY THINNER A（仅作清洗）				
		： 稀释： -%	体积比			
	前道配套涂料	： CMP BIOCLEAN SG-R, CMP BIOCLEAN SG（仅适用于船舵）				
	后道配套涂料	： -				
	包装	： 单组分				

- 注:
- 1 包装16L一套
 - 2 从涂料使用到完成固化应保持通风, 以去除残留的溶剂, 促进固化。
 - 3 使用搅拌器搅拌直至均匀, 然后加入适当的稀释剂混合。
 - 4 一般情况下, 不推荐使用稀释剂。
 - 5 密度, 体积固体含量和有机挥发物含量是不含稀料的理论计算值。其值根据不同颜色, 生产工艺, 和当地的法规等而不同。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持