



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

CMP BIOCLEAR SG UQD

(CMP BCL SG UQD)

CMP BIOCLEAR SG UQD是一种三组分防腐涂料配套于CMP BIOCLEAR体系。


技术数据

类型	： 聚氨酯漆				
用途	： 可作为CMP BIOCLEAN防污体系的底漆				
资料	混合比 ： 主剂：固化剂：添加剂 = 71.6：23.8：4.6 (体积比)				
	颜色 ： 灰色				
	闪点 ： 主剂 16℃ 固化剂1℃ 添加剂25.4℃				
	密度 ： 1.31 g/ml				
	体积固体含量 ： 61 ± 2%				
	有机挥发物含量 ： 394 g/L				
	理论涂布量 ： 0.164 L/m2				
	厚度 ： 湿膜 164 微米				
	干膜 100 微米				
(干膜=100微米)	温度	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C
	干燥时间	表干	2 小时	70 分钟	50 分钟
		硬干	4 小时	3 小时	2.5 小时
	涂装间隔	至少	6 小时	4 小时	2.5 小时
		至多*	-	-	-
	可使用时间	30 分钟	30 分钟	30 分钟	30 分钟
施工条件	涂装方法 ： 无气喷涂、刷涂				
	天气	温度： 0 - 15℃	湿度： 30 - 85 % RH		
	用无气喷涂	粘度： 1.6-2.0 Pa.S			
		枪嘴： Graco517 - 723			
		油漆输出压： 15-20 Mpa			
		喷枪速度： 60-80 厘米/秒			
	稀释剂 ： URETHANE THINNER MBA				
	稀释： 7 - 10% 体积比				
	前道配套涂料 ： BANNOH 500, BANNOH 500 QD				
	后道配套涂料 ： CMP BIOCLEAN HB, CMP BIOCLEAN R				
	包装 ： 三组分				



注： 1 *请参阅涂料规格说明书。

2 密度、体积固体含量和有机挥发物含量是根据CMP BIOCLEAR SG的测试数据在不同条件下计算所得。不同颜色的配方或使用不同的测试标准，其数值不同。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持