



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

UMEGUARD MT WINTER GRADE

No.6167B

(UG MT QD)

UMEGUARD MT是高固含的改性环氧漆。特别设计以运用于高压淡水清洗钢板表面。可在表面未彻底干燥或者有轻微潮汽时是施工。


该产品对钢板表面条件具有优异的忍耐性，且有着优异的防腐性能。同时优化了在低温天气下的涂装性能。

技术数据

类型	： 低表面要求特种环氧聚酰胺漆				
用途	： 可作为甲板、居住舱外部、外壳水上部分、压载舱和其他钢结构的保护涂料。				
资料	混合比	： 主剂 : 固化剂 = 80:20 (体积比)			
	颜色	： 浅灰色，浅红棕色			
	闪点	： 37.0℃			
	体积固体含量	： 82 ± 2%			
	理论涂布量	： 0.122-0.244 L/m2			
	厚度	： 湿膜 122-244 微米			
		干膜 100-200 微米			
(干膜200μm)	温度	5 °C	10 °C	20 °C	
	干燥时间	表干	21 小时	9 小时	7 小时
		硬干	23 小时	16 小时	11 小时
	涂装间隔	至少	24 小时	16 小时	16 小时
		至多	14 天	7 天	7 天
	可使用时间	6 小时	5 小时	4 小时	
施工条件	涂装方法	： 无气喷涂、刷涂、辊涂			
	天气	： （推荐）最低5℃		湿度： 最高 95% RH	
	用无气喷涂	粘度：	1.5-2.5 Pa.s		
		枪嘴：	(Graco)621-623		
		油漆输出压：	14.7-17.7 Mpa		
	稀释剂	： EPOXY THINNER A			
	稀释：	0-15% 体积比			
	前道配套涂料	： CERABOND 2000、EPICON ZINC RICH PRIMER B-2			
	后道配套涂料	： UMEGUARD MT WINTER GRADE			
	包装	： 双组分			

注: 1 诸如在封闭空间内或低温条件的有限空间内, 为了能在施工和成膜期间除去挥发的溶剂促进油漆成膜, 通风设备是必要的。

2 干燥时间和最短涂装间隔会随着膜厚的增加而延长。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持