



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

BITUMEN SOLUTION B

No.8440


(BS B)

BITUMEN SOLUTION B 是对钢铁具有极佳粘合性的一种沥青漆. 它既可以用作液体沥青瓷漆的底漆, 自身也能提供临时的防腐作用.

技术数据

类型	： 沥青漆					
用途	： 用作舵的内侧及其他各类钢铁机构的防护性涂层等					
资料	颜色	： 黑色				
	闪点	： 31° C				
	体积固体含量	： 41%				
	有机挥发物含量	： 499 g/L				
	理论涂布量	： 0.073-0.121 L/m ²				
	湿膜厚度	： 73-121 微米				
	干膜厚度	： 30-50 微米				
	干燥时间	温度	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
		表干	2 小时	1.5 小时	1 小时	30 分钟
		硬干	6 小时	5 小时	3 小时	2 小时
涂装间隔		至少	6 小时	5 小时	3 小时	2 小时
		至多	-	-	-	-
施工条件	涂装方法 ： 无气喷涂、 刷涂、 辊涂					
	天气	温度： 最低 0° C		湿度： 最高 85% RH		
	用无气喷涂	粘度： 0.7 Pa.S				
		枪嘴： Graco 515, 517				
		油漆输出压： 11.7-14.7 Mpa				
		喷枪速度： 60-80 厘米/秒				
	稀释剂	： MARINE THINNER				
		稀释： 0-5% 体积比				
	前道配套涂料	： EVABOND, WELBOND, CERABOND, NZ PRIMER, EPICON ZINC RICH PRIMER				
	后道配套涂料	： -				
	包装	： 单组分				

注: 1 有机挥发物含量和体积固含量都是不含稀料的理论计算值。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持