



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

BONDET PUTTY

(BP)

BONDET PUTTY 是结合环氧树脂与聚酰胺树脂为基质组成的一种腻子(油灰), 具有卓越的粘合性、抗冲击性、抗磨损性等物理特性之外, 兼具耐盐水性、耐油性、耐碱性、以及耐稀酸性等化学特性, 因此尤适宜用作液舱内部与船体水下部分的腻子。


技术数据

类型	： 环氧聚酰胺腻子				
用途	： 涂抹于阳极周围作为预防电蚀的涂层，或用来涂抹、填塞、修补船体外壳与液舱内部的缝隙、小孔等。				
资料	混合比 ： 主剂：固化剂 = 67:33 (体积比)				
	颜色 ： 灰色				
	闪点 ： -				
	体积固体含量 ： 100%				
	有机挥发物含量 ： 0 g/L （理论）				
	理论涂布量 ： 2 L/m ²				
	湿膜厚度 ： 2000 微米				
	干膜厚度 ： 2000 微米				
干燥时间	温度	5 ℃	10 ℃	20 ℃	30 ℃
	表干	7 小时	5 小时	3 小时	2 分钟
	硬干	26 小时	18 小时	8 小时	5 小时
	涂装间隔	至少	14 小时	10 小时	6 小时
		至多	10 天	7 天	4 天
		可使用时间	8 小时	6 小时	3 小时
					2 小时
施工条件	涂装方法 ： 抹刀刮涂				
	天气 ： 温度： 最低 5 ℃ 湿度： 最高 85% RH				
	稀释剂 ： EPOXY THINNER A （清洗用）				
	稀释： - 体积比				
推荐表面处理	： 整个表面应做到清洁、干燥以及无任何污染物。				
	用磨料去除受损部位至少达到Sa2 1/2标准(ISO 8507-1:2007)，另外用				
	机械清洁处理方法也是可以接受的。				
	它可以在环氧底漆上施工。				
前道配套涂料	： -				
后道配套涂料	： 环氧树脂涂料				
包装	： 双组分				



扫码加企

注: 1 以上面的混合比, 充分地揉捏主剂和固化剂直到颜色变的均匀。
2 体积固含量和有机挥发物含量是按照配方的计算值。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持