



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

SEAJET 033

No.9110


(SJ033)

SEAJET 033, 是可长效抵御海洋生物的无锡自抛光防污漆。

特殊树脂结构的独一无二溶解技术, 确保了长效的防污表现。

技术数据

类型	： 无锡自抛光防污漆				
用途	： 用于玻璃钢船只船底的防污漆				
资料	颜色	： 红色 蓝色 黑色 鲨鱼白			
	闪点	： 30° C			
	密度	： 1.64 g/mL			
	体积固体含量	： 48 ± 2%			
	有机挥发物含量	： 454 g/L			
	理论涂布量	： 0.105-0.21 L/m2			
	湿膜厚度	： 105-210 微米			
	干膜厚度	： 50-100 微米			
	温度	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
干燥时间	表干	3 小时	2 小时	1 小时	30 分钟
	硬干	12 小时	7 小时	5 小时	4 小时
涂装间隔	至少	12 小时	7 小时	5 小时	4 小时
	至多	-	-	-	-
干燥下水时间	至少	24 小时	16 小时	12 小时	8 小时
施工条件	涂装方法： 无气喷涂、 刷涂、 辊涂				
	天气： 温度： 最低 0°C 湿度： 最高 85% RH				
	钢板温度大于等于露点温度3°C				
	用无气喷涂： 粘度： 90秒（福特#4）				
	枪嘴： Graco 619、 625				
	油漆输出压： 14.7-17.7 Mpa				
	喷枪速度： 60-80 厘米/秒				
	稀释剂： SEAJET THINNER A				
	稀释：	0 - 5%	体积比		
前道配套涂料	： SEAJET 015, RAVAX AC-HB, FRP PRIMER等等				
后道配套涂料	： -				
包装	： 单组分				



扫码加企业微信

技术支持

注： 1 有机挥发物含量、密度和体积固含量是根据具有代表性颜色配方（红色）在不含稀释剂的条件下的理论计算值。根据不同颜色的配方其值也不同。