



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准

严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

老人牌水性丙烯酸外面漆 380

产品特性

描述

老人牌水性丙烯酸外面漆 380 (58000) 是一种单组分、水性丙烯酸涂料, 本品具有良好的保色性、耐沾污性和耐候性, 耐化学品泼溅性能较好。

推荐用途

作为集装箱配套外面漆面漆。

使用温度:

- 干燥条件下: 最高使用温度: 120°C [248°F].

产品特点

- 特别适合于现代集装箱生产线的自动和手动无气喷涂。

产品安全

闪点 100°C

VOC 含量

法规	值
欧洲联盟	2 克/升
美国 (涂料)	47 克/升
美国 (监管)	112 克/升
中国	2 克/升

根据EPA Method 24. 根据GB/T 23985-2009 测量。根据ISO 11890-2. 挥发性有机化合物(VOC)的数值可能因色号不同而异, 请参考安全数据表第9节。本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求, 具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中, 遵守包装和油漆容器上的安全标签, 遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

58000

标准色号* / 代码

窗灰色 17700

灰色 17700

光泽

半平光

体积固体分

43 ± 2%

比重

1.4 千克/升

建议干膜厚度

45 微米

表面处理

清洁度

- 根据 Hempel's 规格。

更多详情, 请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

混合比


使用前请充分搅拌。

稀释剂

淡水

清洗剂

淡水



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

老人牌水性丙烯酸外面漆 380

推荐方法

工具	施工参数
无气喷涂	喷嘴压力: 15 兆帕 喷嘴尺寸: 0.38-0.43 毫米
刷涂	不适用。

为了减少在高温下的干喷,可能需要额外稀释。如果使用刷涂或滚涂,需要多道涂层才能获得规范要求的干膜厚度。有气喷涂需要稀释。使用前加入水性涂料,搅拌均匀,保证均匀性。喷涂参数是指示性的,可视现场情况调整。压力数值适用于20°C时的材料。(*如需要其他施工方法请咨询本公司代表!)

漆膜厚度

规格范围	低	高	推荐的
干膜厚度	35 微米	55 微米	45 微米
湿膜厚度	81 微米	128 微米	105 微米
理论涂布率	12 米 ² /升	7.8 米 ² /升	10 米 ² /升

根据用途和使用区域的不同,产品可以指定为不同于所指示膜厚的其他膜厚。这将改变涂布率、干燥和固化时间以及重涂间隔。为获得最佳性能,请避免漆膜过厚。

施工条件

- 在涂布和固化过程中,表面温度必须高于 10°C [50°F]。
- 施工表面应清洁干燥,施工表面温度高于露点3°C [5°F]以避免凝露。

相对湿度:

- 在涂布过程中,相对湿度必须高于 60%。
- 在固化过程中,相对湿度必须低于 80%。

备注

- 为获得充分的遮盖力,可能需要2道面漆。

干燥与重涂

产品兼容性

- 前道涂层: 根据 Hempel's 规格。
- 后道涂层: 无。

干燥时间

表面温度	20°C
表干	分钟 30
完全固化	天 7

在标准条件下测定干膜厚度45微米,详见Hempel的解释性注释。

干燥条件

- 为获得规定的干燥时间,在使用、干燥和固化过程中保持充分的通风至关重要。
- 应避免在新涂覆的涂层上出现冷凝。

重涂备注

- 复涂前表面必须干净。

其他

- Hempel's 规格 取代产品数据表中的任何建议。

储存


保质期

环境温度	25°C
产品	12 个月

储存在未开封的原始容器中时,保质期从生产日期算起。之后,必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议,请咨询 Hempel。

储存条件

- 在运输和储存过程中,温度不得低于5°C [41°F]。
- 产品必须按照安全数据表、标签和当地法规进行储存。将容器存放在干燥、阴凉、通风良好的地方,远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心轻放。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

老人牌水性丙烯酸外面漆 380

碳足迹

干膜厚度	1 微米
GWP (全球增温潜势)	4.1 g CO ₂ e/m ²

碳足迹是指在 1 平方米的表面上形成 1 微米 的 干膜厚度。

范围包括原材料，运往 Hempel 工厂，Hempel 生产过程，以及产品在使用过程中和使用后排放的任何挥发性有机化合物（VOC）。

根据本 PDS 中定义的标准色号进行计算。数值可能会因色号不同而异。

附加文件

更多信息请参阅 Hempel 网站 或您当地的 (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) Hempel 网站：

- 产品数据表的注释。
- 施工方法
- 一般应用指南

本《产品数据表》（“PDS”）与所供应的产品有关（“产品”），且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS（而非早期版本）。除 PDS 之外，买方/施工方还应参考如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网（www.hempel.com）“产品”页面中进行下载（以下简称“补充文件”）：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南（例如，施工和表面预处理）	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外，买方/施工方必须充分考虑每样产品规格的相关安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持