



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准

严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆600

产品特性

描述

老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆 600 是一款自作底漆的厚浆型玻璃鳞片环氧涂料，具有出色的抗冲击和耐磨性能。本产品可保护建筑物免受恶劣腐蚀环境的侵害。适用于早期接触水的场合。该产品用于厚浆型单涂层系统，可有效提高施工效率，并降低工艺复杂性。

推荐用途

老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆 600 建议用于长期暴露于磨蚀性和腐蚀性环境的结构，例如，海上光伏组件的钢桁架和桩基。该产品也可作为类似环境中的高效维护解决方案。

使用温度:

- 干燥条件下：最高使用温度：120°C [248°F].
- 水中最高温度（峰值）：50°C [122°F].

产品特点

- 单涂层系统。
- 具有早期耐水性。

产品安全

闪点 28°C

VOC 含量（多组分油漆混合后）

法规	值
欧洲联盟	156 克/升
美国（涂料）	156 克/升
美国（监管）	156 克/升
加拿大	156 克/升
中国	156 克/升
香港	156 克/升
韩国	156 克/升

根据具体立法，详见Hempel网站 hempel.com或当地 Hempel 网站提供的解释性说明。本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

45350

产品组分

基料 45359
固化剂 95505

标准色号 / 代码

淡灰色 11154
浅灰色 11154

光泽

半光

体积固体分


90 ± 2%

比重

1.5 千克/升

建议干膜厚度

400 微米



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆600

表面处理

清洁度

- 通过适当的清洁剂清洁去除油、油脂和其他污染物。
- 通过高压淡水清洗去除盐分、清洁剂、污染物和海洋生物。

新建：

- 磨料喷砂至最小 Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

维护和维修

- 局部磨料喷砂至最小 PSa 2 (ISO 8501-2) / SP 6 (SSPC)。
- 如果表面粗糙并且未抛光，可将电动工具开启至 St 3 进行清洗。
- 水喷射至最小 Wa 2 (ISO 8501-4)。
- 最大闪锈等级 FR M (ISO 8501-4)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

粗糙度

- 表面粗糙度 Medium (G) (ISO 8503-2)。

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

混合比

基料 45359 : 固化剂 95505
(4 : 1 按体积)

稀释剂

老人牌稀释剂 08450

清洗剂

老人牌工具清洗剂 99610

适用期

产品温度	10°C	20°C	30°C
适用期	2 小时	1 小时	½ 小时

推荐方法

工具	稀释最大体积	施工参数
无气喷涂	5%	喷嘴压力: 25 兆帕 喷嘴尺寸: 0.64-0.79 毫米
刷涂/滚涂	8%	不适用。

如果使用刷涂或滚涂，需要多道涂层才能获得规范要求的干膜厚度。对于刷涂或滚涂，可视需要使用合适的稀释剂或刷涂剂。喷涂参数是指示性的，可视现场情况调整。压力数值适用于20°C时的材料。（*如需要其他施工方法请咨询本公司代表！）

漆膜厚度

规格范围	低	高	推荐的
干膜厚度	200 微米	600 微米	400 微米
湿膜厚度	222 微米	667 微米	444 微米
理论涂布率	4.5 米²/升	1.5 米²/升	2.2 米²/升

根据用途和使用区域的不同，产品可以指定为不同于所指示膜厚的其他膜厚。这将改变涂布率、干燥和固化时间以及重涂间隔。

施工条件

- 施工表面应清洁干燥，施工表面温度高于露点3°C [5°F]以避免凝露。

相对湿度：

- 在涂布过程中，相对湿度必须低于 90%。

干燥与重涂


产品兼容性

- 前道涂层：无或根据 Hempel's 规格。

干燥时间

表面温度		-5°C	10°C	20°C	30°C
指触干	小时	15	6	3	1½
硬干	小时	43	14	7	3
完全固化	天	12	9	5	3½

在标准条件下测定干膜厚度400微米，详见Hempel的解释性注释。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆600

重涂

Hempel's 规格 取代了重涂表中所示的所有指南。

产品名称		10°C	20°C	30°C	40°C
大气, 苛刻					
老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆600	最低	10 小时	5 小时	4 小时	2½ 小时
	最高	60 天	30 天	22 天	15 天
浸没					
老人牌玻璃鳞片增强型重防腐环氧漆600	最低	12 小时	6 小时	4½ 小时	3 小时
	最高	60 天	30 天	22 天	15 天

干燥条件

- 为获得规定的干燥时间, 在使用、干燥和固化过程中保持充分的通风至关重要。

重涂备注

- 如果超出最大重涂间隔, 必须拉毛表面以确保涂层间的附着力。

其他

- 环氧涂层在户外暴露时有粉化的内在倾向。这不会影响涂层的性能。
- Hempel's 规格 取代产品数据表中的任何建议。

储存

保质期

环境温度	25°C
基料	24 个月
固化剂	12 个月

储存在未开封的原始容器中时, 保质期从生产日期算起。之后, 必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议, 请咨询 Hempel。

储存条件

- 产品必须按照安全数据表、标签和当地法规进行储存。将容器存放在干燥、阴凉、通风良好的地方, 远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心轻放。


碳足迹

干膜厚度	1 微米
GWP (全球增温潜势)	6 g CO ₂ e/m ²

碳足迹是指在 1 平方米的表面上形成 1 微米 的干膜厚度。

范围包括原材料, 运往 Hempel 工厂, Hempel 生产过程, 以及产品在使用过程和使用后排放的任何挥发性有机化合物 (VOC)。

根据本 PDS 中定义的标准色号进行计算。数值可能会因色号不同而异。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

老人牌玻璃鳞片增强型 重防腐环氧漆600

附加文件

更多信息请参阅 Hempel 网站 或您当地的 (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) Hempel 网站 :

- 产品数据表的注释。
- 施工方法

本《产品数据表》(“PDS”)与所供应的产品有关(“产品”),且该表内容会不时更新。因此,买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS (而非早期版本)。除 PDS 之外,买方/施工方还应参考如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南,此类文件也可以从 Hempel 官网 (www.hempel.com) “产品”页面中进行下载 (以下简称“补充文件”) :

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求,提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载,其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有,将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南 (例如,施工和表面预处理)	如有,将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息,则信息的优先级别应当以上述顺序排列为准。在此情况下,您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外,买方/施工方必须充分考虑每件产品规格的相关安全数据表,该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的PDS 及补充文件规定的的建议和要求进行施工,由此出现的任何缺陷Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外,除另有明确书面约定外,产品供应以及所有技术支持均应以Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持