



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

Jotaguard 660

环氧货舱漆660 (0S4)

产品描述

这是一种双组份聚胺固化纯环氧涂料。快干、低表面处理、耐磨耐冲击、高固体含量、厚浆型产品。专用于货舱内部的高性能涂料。在大气环境和浸没环境下可作为底漆或面漆使用。适用于适当处理的碳钢和涂装车间底漆的钢底材。可在表面温度低于0℃时施工。
排载后可能会有颜色变化。但不会影响到产品的防护性能。

典型用途

船舶漆领域：
专用于货舱和舱口围板，效果持久。涂料的快速固化使货轮可在短时间内投入使用。符合FDA规范，有谷类许可证。可用于货物压载舱。

认证和证书

符合美国FDA Title 21, Part 175.300,能接触干燥食物
谷物证书，纽卡斯尔（英国）职业健康机构颁发
备有其它证书和认证可供索取。

颜色

灰色、红色、浅黄色

产品数据

性能	测试/标准	描述	
体积固体含量	ISO 3233	72 ± 2 %	
光泽度 (GU 60 °)	ISO 2813	哑光 (0-35)	
闪点	ISO 3679 方法 1	31 °C	
密度	理论值	1.37 kg/l	
地区	法规	测试 标准	VOC 值
US	CARB (SCM) 2020 / SCAQMD rule 1113	计算	244 克/升
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	计算	244 克/升
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	计算	244 克/升
China	Mandatory national standard of China	GB 30981.2-2025	238 克/升



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

产品技术参数

Jotaguard 660
环氧货舱漆660 (OS4)



涂层危害性 GB 30981.2-S-Pb≤1000-NC

含活性稀释剂

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

光泽描述：根据佐敦功能涂料的定义

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围

干膜厚度	100	-	250	微米
湿膜厚度	140	-	345	微米
理论涂布率	7.2	-	2.9	平方米/升

表面处理

更多信息，请参看施工指南。

表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐
碳钢	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
涂有车间底漆的钢材	清洁、干燥、完好并经认可的车间底漆	Sa 2 (ISO 8501-1)
已涂装的面	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

- 喷涂：使用无气喷涂。
- 刷涂：推荐用于预涂和小面积涂装。 注意要达到特定的干膜厚度。
- 辊涂：可用于小片区域。 不建议用于第一道底漆涂层。 注意要达到特定的干膜厚度。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

产品混合比（体积）

Jotaguard 660 Comp A 环氧货舱漆660 组分A	3 份
Jotaguard 660 Comp B 环氧货舱漆 660 组分 B	1 份

稀释剂/清洗剂

稀释剂:	Jotun Thinner No. 17 佐敦17号稀释剂
------	----------------------------------

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000):	19-25
喷嘴压力 (最小):	200 bar/2900 psi

干燥和固化时间

底材温度	-5 °C	0 °C	10 °C	23 °C	40 °C
表（触）干	22 小时	14 小时	5 小时	2.5 小时	1 小时
可踩踏干燥	48 小时	24 小时	10 小时	5 小时	2 小时
干燥后复涂，最短间隔	48 小时	24 小时	10 小时	5 小时	2 小时
干燥/固化至可使用		32 天	14 天	7 天	4 天

最大的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于85%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

新造船：该产品的干燥/固化到可使用的间隔是第一次装载货物前的最小时间。 如需详情，请咨询当地的佐敦公司。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

干燥后复涂，最短间隔：可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

干燥/固化至可使用：涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。

熟化时间和混合后使用寿命

油漆温度	23 °C
混合后使用寿命	1 小时



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

耐热性能

	温度	
	连续的	峰值
干燥，大气环境中	120 °C	120 °C
浸没的、海水	50 °C	60 °C

耐受峰值温度最长不超过一小时。

以上温度下，保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。

注意，本涂料可以耐受不同的浸没温度，这取决于具体的化学品以及浸没是持续还是间歇的。耐热性受整个涂装体系的影响。如果和其它涂料配套使用，应确保此体系中的所有涂料有相似的耐热性。

产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司。

前道涂层：无机硅酸锌车间底漆、 环氧

下道涂层：环氧、 改性环氧

典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
Jotaguard 660 Comp A 环氧货舱漆660 组分A	15	20
Jotaguard 660 Comp B 环氧货舱漆 660 组分 B	5	5

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

产品必须按照国家规定储存。容器应存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，并远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心处置。

23 °C时的保质期

Jotaguard 660 Comp A 环氧货舱漆660 组分A	24 个月
Jotaguard 660 Comp B 环氧货舱漆 660 组分 B	24 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。


面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持