



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

Jotamastic 95 XT

产品描述

Jotamastic 95 XT 能在最具挑战性的环境条件下提供极致的防腐保护，即使面对苛刻的表面状况和不可预测的施工条件也表现出良好的耐受性。这是一种双组份聚胺固化低表面处理超高固体份含量厚浆型环氧涂料，继承了 Jotamastic 系列长达 40 年的防腐保护经验。

Jotamastic 95 XT 采用极端长效防腐技术配方，能够牢固附着于各种挑战性表面，特别是在锈蚀和潮湿表面表现优异。可附着于超高压水喷射处理基材、闪锈基材，甚至可直接涂装于潮湿或有冷凝水的表面。Jotamastic 95 XT 具有广泛的气候适应性，可在高达 95% 的相对湿度下施工，这延长了其施工窗口期。

Jotamastic 95 XT 的先进技术能够克服恶劣天气条件带来的挑战。区别于其他底漆，它能够适应不同的湿度水平，成为各种气候条件下理想的维修底漆选择。它可在大气环境和浸没环境中用作底漆，也可作为单道涂层系统使用。

典型用途

通用的：
专为维护与修缮设计。

船舶漆领域：
船体外壳，外部和内部区域。

工业保护漆领域：
推荐用于近海环境，如炼化厂、发电站、桥梁、建筑、采矿设备和普通结构钢。

认证和证书

根据 IMO Res. 215(82) 认证，适用于压载水舱 PSPC 标准
1涂层(1 x 320米)系统和2层涂层(2 x 160米)
特定配套体系已通过 NORSOK M-501（挪威石油工业标准）针对潮湿环境的预认证。

经认证符合IMO 2010 FTP法规——低播焰要求
备有其它证书和认证可供索取。

颜色

灰色、浅黄色、红色、白色

产品数据

性能	测试/标准	描述	
体积固体含量	ISO 3233	85 ± 2 %	
重量固含	HG/T 5177-2017	92 ± 2 %	
光泽度 (GU 60 °)	ISO 2813	半光 (35-70)	
闪点	ISO 3679 方法 1	35 °C	
密度	理论值	1.2 kg/l	
地区	法规	测试 标准	VOC 值
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	计算	128 克/升
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	计算	128 克/升
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	计算	128 克/升



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

China GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings GB/T 23985-2009 8.3 62 克/升

测试值，不含水
所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。
光泽描述：根据佐敦功能涂料的定义

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围


干膜厚度	100 - 320 微米
湿膜厚度	125 - 375 微米
理论涂布率	8.5 - 2.6 平方米/升

表面处理

表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐
碳钢	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2 (ISO 8501-1)
不锈钢	表面应采用非金属磨料、纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨，以对表面产生出刮擦痕迹。	“使用经认可的非金属磨料进行喷砂清理产生一个尖锐有角的粗糙表面。”
铝	表面应采用非金属磨料、纤维机械或手工砂纸进行手工或机械打磨，以对表面产生出刮擦痕迹。	“使用经认可的非金属磨料进行喷砂清理产生一个尖锐有角的粗糙表面。”
镀锌钢	表面应该是清洁、干燥的且应有合适的粗糙度	应采用非金属磨料进行扫砂，产生出干净、粗糙和均匀的表面。
涂有车间底漆的钢材	清洁、干燥和完好的车间底漆（符合ISO 12944-4 5.4标准）。	Sa 2 (ISO 8501-1)
已涂装的面	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。
混凝土	对粗糙、干净、干燥和无浆皮的表面进行低压水清理。	至少有4周的固化时间。最大湿度为5%。封闭式喷丸、金刚石打磨和其他合适的方法来处理周边的混凝土表面以除去浮浆皮。

通过推荐的表面处理可以获得包括附着力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

- 喷涂：使用无气喷涂。
- 刷涂：推荐用于预涂和小面积涂装。 注意要达到特定的干膜厚度。
- 辊涂：可用于小片区域。 不建议用于第一道底漆涂层。 注意要达到特定的干膜厚度。

产品混合比（体积）

Jotamastic 95 XT Comp A	5 份
Jotamastic 95 XT Comp B	1 份

稀释剂/清洗剂

稀释剂：Jotun Thinner No. 17
佐敦17号稀释剂

通常不需要稀释。在极端环境下施工请咨询当地的佐敦代表。稀释时请勿超过当地的环境法规要求。

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000)：	17-25
喷嘴压力 （最小）：	150 bar/2100 psi

干燥和固化时间

底材温度	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
表（触）干				14 小时	6 小时	1.5 小时
可踩踏干燥				17 小时	8 小时	3 小时
干燥后复涂，最短间隔				6 小时	2 小时	1 小时
干燥/固化至可使用				14 天	7 天	2 天

最大的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于95%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

干燥后复涂，最短间隔：可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

干燥/固化至可使用：涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

熟化时间和混合后使用寿命

油漆温度	23 ° C
混合后使用寿命	1.5 小时

耐热性能

	温度	
	连续的	峰值
干燥，大气环境中	90 °C	120 °C
浸没的、海水	50 °C	50 °C

耐受峰值温度最长不超过一小时。
以上温度下，保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。
注意，本涂料可以耐受不同的浸没温度，这取决于具体的化学品以及浸没是持续还是间歇的。耐热性受整个涂装体系的影响。如果和其它涂料配套使用，应确保此体系中的所有涂料有相似的耐热性。

产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司。

前道涂层：	环氧车间底漆、无机硅酸锌车间底漆、含锌环氧、环氧、改性环氧、无机硅酸锌
下道涂层：	聚氨酯、聚硅氧烷、环氧、丙烯酸、乙烯基环氧

典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
Jotamastic 95 XT Comp A	15	20
Jotamastic 95 XT Comp B	3	3

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

产品必须按照国家规定储存。容器应存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，并远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心处置。

23 °C时的保质期

Jotamastic 95 XT Comp A	12 个月
Jotamastic 95 XT Comp B	24 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。


面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持