



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

SteelMaster 120SB

室外膨胀型钢结构防火涂料 (OS6)

产品描述

这是一种单组份溶剂型膨胀型薄膜丙烯酸涂料。独立通过对暴露于纤维类火灾的结构钢防火保护的认证。在大气环境下可作为中间漆或面漆使用。适用于涂有认可底漆的碳钢基材。

典型用途

特别设计用作钢结构的反应型防火保护体系。在有被认可的面漆的情况下，适用于最高至C4 (ISO 12944-2) 的钢结构内部或半暴露位置。

建造阶段适当干燥的SteelMaster 120SB可以在没有面漆的情况下暴露6个月，但无论是否涂装面漆，防火涂层都应予以保护，远离冷凝、或由于下雨或淋水导致的积水/灌水、或下雪和冷冻。

请联系当地佐敦代表获取详细的施工工艺文件。

认证和证书

BS 476 第20/21部分: Certifire CF 845
适用于开孔梁 (RT1356)
Chinese GB14907:2018
ASTM E84: Class A

备有其它证书和认证可供索取。

颜色

白色

产品数据

性能	测试/标准	描述
体积固体含量	ISO 3233	72 ± 3 %
闪点	ISO 3679 方法 1	25 °C
密度	理论值	1.3 kg/l
VOC - 美国 / 香港	US EPA 方法 24 (测试值) (CARB (SCM) 2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	323 克/升
VOC- 欧盟	IED (2010/75/EU) (理论值)	351 克/升
VOC- 中国	GB/T 23985-2009 (经测试)	355 克/升

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

根据ISO 3233和ASFP-BCF指导方法测量固体含量



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围

干膜厚度	200 - 720 微米
湿膜厚度	280 - 1000 微米

所有的钢结构必须按正确的膜厚涂装，以达到要求的防火等级。 请参考当前的厚度表。 如需详情，请咨询当地的佐敦公司。

注意： 单道膜厚仅适用于无气喷涂。

表面处理

更多信息，请参看施工指南。

表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐的
已涂装的表面	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。	清洁、干燥和完好的可兼容底漆。

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

- 喷涂： 使用无气喷涂。
- 刷涂： 推荐在预涂和小面积涂装时使用。 必须注意达到规定的干膜厚度。

更多信息，请参看施工指南。

产品混合

单组分



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

稀释剂/清洗剂

不要添加稀释剂。 不可稀释，可直接使用。

清洁剂： 佐敦7号稀释剂

当稀释剂用作清洗剂时，必须优先符合当地法规要求

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000): 19-23

喷嘴压力 (最小): 200 bar/2900 psi

干燥和固化时间

底材温度	5 ° C	10 ° C	23 ° C	40 ° C
表（触）干	2 小时	1 小时	30 分钟	20 分钟
搬运干燥	48 小时	24 小时	16 小时	8 小时
干燥后复涂，最短间隔	24 小时	8 小时	6 小时	6 小时

最大的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

最小干燥可覆涂间隔是与自我覆涂。参见面涂的附加指引。

所有的干燥时间的测量条件是湿膜为1000微米、在受控的温度下和相对湿度小于85%。

干燥时间可能随环境条件的变动而变化，如：空气温度、相对湿度、气候条件、通风及涂层数、施工的总干膜厚度等。 多道涂层的施工方法参考施工指导。

面漆

在带有认可的丙烯酸面漆的情况下，该产品的推荐最小覆涂间隔是24小时，在带有其他认可的面漆的情况下是48小时。该系统应该干燥至可搬运，且干膜厚度测试仪不应在涂层表面留有印记。如果在温度下降或者施工多道涂层系统的情况下，干燥时间和覆涂间隔可能会延长。在施工面漆之前，施工人员必须确保达到了额定的干膜厚度。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

搬运干燥：涂料施工后至搬运不会导致漆膜损坏的最短时间。

干燥后复涂，最短间隔：可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司。

前道涂层： 醇酸、 环氧、 环氧磷酸锌、 含锌环氧 （连同环氧连接漆）


下道涂层： 认可面漆清单

所配套的底漆和面漆必须与防火涂料兼容，以确保其防火性能。:

SteelMaster 120SB

室外膨胀型钢结构防火涂料 (0S6)

联系您当地佐敦公司获得认可的底漆、面漆清单。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
室外膨胀型钢结构防火涂料 (0S6)	20	20

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

23 ℃时的保质期

室外膨胀型钢结构防火涂料 (0S6)	18 个月
--------------------	-------

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持