



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00

 **www.rich-tech.net**

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

846 环氧沥青厚浆型防锈漆

Q/GHTD 83

组成 由环氧树脂、煤焦沥青、环氧固化剂、铝粉、氧化铁红等防锈颜料、体质颜料、助剂和溶剂组成的双组份高性能防锈漆。

846 环氧沥青厚浆型防锈漆分为 846-1 环氧沥青厚浆型防锈底漆和 846-2、846-3 环氧沥青厚浆型防锈面漆。846-1、846-2、846-3 为甲组份（又称为基料），846A 为乙组份（又称为固化剂）。

- 主要特性
- 具有优异的耐水性、耐海水性能
 - 具有优良的抗化学品性能和耐油性
 - 具有良好的附着力、耐冲击性、耐磨性
 - 无气喷涂一道，干膜厚度可达 125μm
 - 具有良好的耐阴极保护性能
 - 具有优良的防锈性能和耐久性
 - 获中国船级社的型式认可

用途 适用于船底、压载水舱、码头钢桩、海上石油钻井平台、水工钢闸门、矿井钢铁支架、管道内外壁等作重防腐涂料之用。

外观 846-1 银黄色； 846-2 黑色； 846-3 棕色

施工参数


产品名称	846-1	846-2	846-3
配 比 (重量比)	846-1 : 846A = 7 : 4	846-2 : 846A = 7 : 4	846-3 : 846A = 7 : 4
体积固体份	67±3	67±3	67±3
干膜厚度 μm	125	125	125
湿膜厚度 μm	187	187	187
理论用量 g/m ²	220	224	224
闪 点 °C	22	22	22

* 固化剂 846A 的闪点为 21℃

干燥时间

温 度	5℃	20℃	30℃
表 干	8h	4h	2h
实 干	48h	24h	16h
完全固化	15d	7d	5d

熟化时间（混合后）（20℃）30min



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

适用期（混合后）（20℃） 8h

（气温大于 30℃ 以上时，甲乙组份混合后适用期随着气温的升高而缩短。）

复涂间隔时间

温 度	5℃	20℃	30℃
最 短	48h	24h	16h
最 长	15d	7d	5d

建议涂装道数 846-1 底漆，846-2 或 846-3 面漆无气喷涂各 1 道，干膜厚度 250μm，刷涂或滚涂需涂装各 2-3 道。

前道配套用漆 702 环氧富锌车间底漆、703 环氧铁红车间底漆、704 无机硅酸锌车间底漆、842 环氧云铁防锈漆。或直接涂装在除锈质量达到 Sa2.5 级的钢板上。

后道配套用漆 作为船底防锈漆时，须在 846 上涂装 616 氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆一道，然后涂装 839 长效厚浆型防污漆。

在无海洋生物污损的用途中可单独使用 846 环氧沥青厚浆型防锈漆。

- 表 面 处 理
- 有氧化皮钢材：喷砂处理至 Sa2.5 级
 - 无氧化皮钢材：喷砂处理至 Sa2.5 级，或以弹性砂轮片打磨至 St3 级
 - 涂有车间底漆钢材：采用轻扫喷砂或以弹性砂轮片在锈蚀处打磨至 St3 级
 - 焊接、火焰切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，以弹性砂轮片打磨至 St3 级

- 施 工 条 件
- 底材温度须高于露点以上 3℃
 - 在底材温度低于 5℃ 时，环氧与固化剂的反应停止，不宜施工，可选用冬用型防锈漆进行涂装
 - 相对湿度不大于 85%

涂 装 方 法

无气喷涂

稀 释 剂 103 稀释剂
稀 释 量 0-5% (以油漆重量计)
喷嘴口径 0.4-0.5mm
喷出压力 20-30MPa (约 200-300kg/cm²)

空气喷涂

大面积施工不推荐，仅适用于小面积修补或小型被涂件

稀 释 剂 103 稀释剂
稀 释 量 0-10% (以油漆重量计)
喷嘴口径 2.0-3.0mm
空气压力 0.2-0.4MPa (约 2-4kg/cm²)

滚涂/刷涂

主要用于小面积涂装和修补



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

	稀 释 剂	103 稀释剂
	稀 释 量	0-3%(以油漆重量计)
清 洗 剂		103 稀释剂
安 全 措 施		参见上海开林造漆厂产品安全技术说明书（简称 MSDS）。
包 装		846-1、846-2、846-3 20L 桶装 14kg 846A 10L 桶装 8kg
保 质 期		12 个月
备 注		为正确使用本厂的产品，请仔细阅读本说明书中的《使用指南》。
声 明		以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持