



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

Y53-32(723) 铁红油性防锈漆

Q/GHTD 193

组成 由精炼干性植物油、氧化铁红等防锈颜料、体质颜料、催干剂、助剂及溶剂等配制而成的油性防锈漆。

- 主要特性
- 具有较好的附着力
 - 具有较好的施工性能
 - 对多孔和粗糙的钢铁表面具有优异的润湿性
 - 能与油性、酚醛、醇酸等传统型产品配套使用
 - 干燥较慢

用途 适用于室内外一般要求的钢铁结构表面作防锈底漆之用。

外观 铁红色。

施工参数

体积固体份	60±3% (按 GB/T9272 eqv ISO3233:1998 规定测定)
干膜厚度	35μm
湿膜厚度	64μm
理论用量	102g / m ²
闪点	40℃
干燥时间 (25℃)	
表干	≤ 6h
实干	≤ 24h

复涂间隔时间

温度	5℃	20℃	30℃
最短	48h	24h	20h
最长	3 个月		

建议涂装道数 2 道，干膜厚度大于 70μm

后道配套用漆 各种油性、酚醛、醇酸型面漆

- 表面处理
- 有氧化皮钢材：喷砂处理至 Sa2 级（或 Sa2.5 级；也可采用酸洗方法除尽氧化皮和铁锈）
 - 无氧化皮钢材：以弹性砂轮片打磨至 St3 级
 - 涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈打磨至 St3 级
 - 焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至 St3 级
 - 有旧漆膜（指同类型）底材：除去松动失效的旧漆膜及铁锈，以风动或电动打磨工具处理至 St3 级

施工条件

- 底材温度须高于露点以上 3℃



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

- 相对湿度不大于 85%

涂 装 方 法

无气喷涂	稀 释 剂	104 稀释剂
	稀 释 量	0-5%(以油漆重量计)
	喷嘴口径	0.4-0.5mm
	喷出压力	12-15MPa (约 120-150kg/cm ²)
空气喷涂	稀 释 剂	104 稀释剂
	稀 释 量	0-10%(以油漆重量计)
	喷嘴口径	2.0-3.0mm
	空气压力	0.3-0.4MPa (约 3-4kg / cm ²)
滚涂/刷涂	稀 释 剂	104 稀释剂
	稀 释 量	0-3%(以油漆重量计)

清 洗 剂 104 稀释剂


安 全 措 施 参见上海开林造漆厂产品安全技术说明书 (简称 MSDS)。

包 装 20L 桶装 29kg

保 质 期 12 个月

备 注 为正确使用本厂的产品, 请仔细阅读本说明书中的《使用指南》。

声 明 以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的, 可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工, 我们只保证油漆本身的质量, 其它方面的问题恕不负责。对本说明书, 我们将根据产品的不断改进有权进行修改。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持