



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

 **021-50568299**

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

O-MARINE FINISH



醇酸面漆

发布日期：2017 年 2 月

产品概述

用于甲板和上层建筑内外的面漆，由耐候性的醇酸树脂制成，有着良好的施工性。

推荐用途

作为面漆用于船的露天甲板、上建内外等

产品数据

类型

醇酸

颜色

白色(H) 000 – FAE095, 黑色(H) 999 – FAH010

灰色(H) 060 – FAE060, 浅灰(H) 070 – FAH070

深灰(H) 040 – FAH040

绿色(H) 442 – FAH442, 绿色(H) 225 – FAH225

奶黄(H) 332 – FAH332, 奶黄(H) 335 – FAH335

铁红(H) 445 – FAH445

红色(H) 537 – FAH537

橙色(H) 592 – FAH592

其它颜色请看注意事项 3)

光泽度

有光

固体含量 (体积)

46 ± 2% (ISO3233:1998)

推荐膜厚

干膜: 30μm ~ 40μm

湿膜: 65μm ~ 87μm

理论涂布率

13.14 m²/ℓ (干膜 35μm)

稀释剂

THINNER 100 (0~5%, 重量比)

5°C

20°C

30°C

干燥时间

表干

1 小时

30 分钟

20 分钟

硬干

14 小时

7 小时

5 小时

涂装间隔

最短

30 小时

15 小时

10 小时

(自复涂)

最长

闪点

36°C

施工方法

无气喷涂

枪嘴大小: 0.43 ~ 0.48 mm

喷涂扇角: 45 ~ 69°

出口压力: 100 ~ 150 kg/cm²


刷涂/辊涂

仅用于小面积的修补

表面处理

所有待涂装表面须保持清洁、干燥及无污染杂质

高压淡水冲洗, 去除所有的油脂、可溶性盐和外来杂质



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

O-MARINE FINISH



醇酸面漆

发布日期：2017 年 2 月

包装规格

20 升、5 升

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环，确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的消息。

注意事项


1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改

2) 可掺用防滑沙在甲板和走道表面产生防滑效果。

3) 下列颜色是我们的标准色号：

灰色：065, 060； 奶黄色：332, 335； 绿色： 442, 505, 535, 225

4) 将本产品贮存于油漆仓库



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持