



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	一种单组份丙烯酸面漆，有光或半光，多种颜色。干燥固化快，可搬运周期短，户外耐候性好。					
用途	适用于室外矿山机械、起重机械、集装箱设备及户外各种建筑等表面防护。					
产品数据	体积固体份	45%				
	干膜厚度	50-70 微米				
	理论涂布率	7.96 平方米 / 公斤（干膜以 50 微米计）				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
	挥发性有机物含量	473 克 / 升				
施工详述	混合比	单罐装				
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.49 毫米；流体压力：≥ 15.5MPa				
	刷涂或辊涂	推荐使用				
	传统喷涂	适用但不推荐使用。				
	稀释剂	OUP 110，建议加入量为 3%~5%。				
	油漆设备清洗剂	OUP 110				
	使用期	无限制				
	干燥时间	底材温度	表干（分钟）	实干（小时）	覆涂间隔	
					最短	最长
		5℃	30	24	24 小时	无限制
		23℃	15	12	12 小时	无限制
		35℃	10	8	8 小时	无限制
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中				
	贮存期	一年				
	包装规格	20 公斤装于 20 公升容器中				
	闪点	28℃				
	比重	约 1.13 公斤 / 公升				
技术要求及表面处理	所有已覆底漆或中间漆的表面应该保持清洁、干燥和避免被污染，在施工前，表面的评估和处理应该按照 ISO 8501:2007 进行。					



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持