



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	单组份，银粉色或其它各色，快干，可低温施工。					
用途	用于暴露在中等大气腐蚀环境下的钢结构和混凝土的防腐，有优异的耐水性和耐化学品性。					
产品数据	体积固体份	45%				
	干膜厚度	50 微米相当于 111 微米的湿膜				
	理论涂布率	7.5 平方米 / 公斤，以规定体积固体份和 50 微米干膜厚计				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
	挥发性有机物含量	473 克 / 升				
施工详述	混合比	单罐装				
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.53 毫米；流体压力：≥ 17.6MPa				
	刷涂或辊涂	推荐使用				
	传统喷涂	适用但不推荐使用。				
	稀释剂	OUP 100，建议加入量为 3%~5%。				
	油漆设备清洗剂	OUP 100				
	使用期	无限制				
	干燥时间	底材温度	表干（分钟）	实干（小时）	覆涂间隔	
					最短	最长
		5℃	40	16	16 小时	无限制
23℃		20	5	5 小时	无限制	
	35℃	10	2	2 小时	无限制	
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中				
	贮存期	一年				
	包装规格	20 公斤装于 20 公升容器中				
	闪点	大于 23℃				
	比重	约 1.2 公斤 / 公升				
技术要求及表面处理	钢材表面：喷砂除锈至 ISO 8501:2007 标准 Sa2.5 级或手工或动力工具除锈至 St3 级。保持清洁干燥。					
限 制	不耐溶剂、油脂和脂肪，热塑性。在 80℃以上易软化和分解。					



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持