



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	双组份、室温固化；无溶剂、涂膜无毒、无味、无污染。涂膜具有优良的耐化学腐蚀，耐油，耐海水，耐热，良好的附着力和机械性能，易施工。				
用途	适用于通风不良环境下施工，如储油罐和油水舱。				
产品数据	颜色	白、灰等			
	体积固体份	100%			
	干膜厚度	约 0.2-0.3 毫米			
	理论涂布率	以 200 μm 干膜厚计 3.33-3.57m²/Kg。			
	挥发性有机物含量	9 克 / 升			
施工详述	混合比	甲：乙 = 4:1（重量比）			
	无空气喷涂	可以采用，仅适用于平整表面。			
	刷涂或辊涂	可以采用，仅适用于平整表面。			
	有空气喷涂	不适用			
	稀释剂	不需要			
	油漆设备清洗剂	OUP 103			
	使用期	23℃：60 分钟；35℃：45 分钟			
	干燥时间	底材温度	表干（小时）	实干（小时）	完全固化时间（天）
		23℃	6	24	7
		35℃	4	16	7
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中			
	贮存期	一年			
	包装规格	甲：16 公斤装于 20 公升桶中 乙：4 公斤装于 4 公升桶中			
	闪点	> 65℃（混合物，甲组份，乙组份）			
	比重	1.4 -1.5 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	未涂底漆的表面须经抛丸或喷砂处理达 Sa2.5 级。可与各种车间底漆、防锈漆配套。 使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。 涂装本产品后，适当加温（45-120℃）可缩短干燥时间，提高漆膜性能。 漆膜表面外观与环境温湿度有关，环境温度大于 10℃，相对湿度小于 85% 时，可获良好外观。				



扫码加企业
报价、销售及技



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持