



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	一种双组分水性环氧防腐面漆，乙组分为改性胺类固化剂，涂膜的附着力强，耐磨性佳，具有优异的耐水性、耐化学试剂性和耐溶剂性能。以水为分散介质，不燃不爆，可用水稀释和清洗涂装工具，施工无污染，运输和储存安全方便。					
用途	广泛应用于工程机械、港口机械、化工、管道、冶金和电力等行业领域的钢结构表面的防腐。					
产品数据	颜色	白色，黑色或其它根据客户要求所确定的颜色				
	体积固体份	46%				
	典型干膜厚度	40-60 微米				
	理论涂布率	8.36 平方米 / 公斤（干膜厚度以 50 微米计）				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
施工详述	混合比	甲：乙 =6:1（重量比）				
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.49 毫米；喷出压力：12-15MPa				
	传统喷涂	推荐采用，喷出口径：1.3-1.5 毫米；喷出压力：0.3-0.4MPa				
	刷涂	推荐用于预涂或小面积涂装。注意达到特定的干膜厚度。				
	辊涂	推荐用于小面积涂装。注意达到特定的干膜厚度。				
	稀释剂	清洁淡水				
	油漆设备清洗剂	清洁淡水				
	使用期	23℃：5 小时				
	干燥时间	底材温度	表干（小时）	实干（小时）	覆涂间隔	
					最短	最长
		5℃	1.5	36	36 小时	三个月
		23℃	1	24	24 小时	三个月
		35℃	0.5	16	16 小时	三个月
	说明：通风状态、温度、相对湿度、漆膜厚度等因素都会影响干燥和固化时间，上述所列数据是基于通风良好以及相对湿度 < 75% 的状态下测定的。					
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中				
	贮存期	一年				
	包装规格	甲：18 公斤装于 20 公升容器中 乙：3 公斤装于 4 公升容器中				
	比重	1.10 公斤 / 公升				
技术要求及表面处理	已涂底漆或中间漆的工件表面应该保持清洁、干燥和避免被污染，基底温度至少高于露点 3℃。					
与之相配套的涂层	前道涂层：无机硅酸锌车间底漆、环氧底漆、改性环氧底漆。					



扫码加企业
报价、销售及技



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持