



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	双组份、无溶剂、可室温固化。 涂膜具有优异的耐油性，对各种油品无污染，易清洗，无毒，附着力强，导静电，可避免因静电引起的火灾或爆炸。				
用途	适用于各种贮油设备或输油管道内壁涂装，因无溶剂，也适用于通风不良环境下施工。				
产品数据	颜色	黑、灰等。			
	体积固体份	100%			
	干膜厚度	推荐：200 微米			
	理论涂布率	2.4-3.6 平方米 / 公斤			
	导静电电阻	10 ⁸ -10 ¹¹ 欧姆			
	挥发性有机物含量	6 克 / 升			
施工详述	混合比	甲：乙 = 4:1（重量比）			
	无空气喷涂	推荐采用，使用大功率喷泵			
	刷涂或辊涂	可以采用			
	有空气喷涂	不适用			
	稀释剂	不需要			
	油漆设备清洗剂	OUP 103			
	使用期	夏用型：35℃：20-25 分钟；23℃：30-45 分钟 冬用型：15℃：30-45 分钟；5℃：45-60 分钟			
	干燥时间	底材温度	表干（小时）	实干（小时）	完全固化时间（天）
		5℃	8	24	10
		15℃	6	12	7
		23℃	6	12	7
		35℃	4	8	3
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中			
	贮存期	一年			
	包装规格	甲：16 公斤装于 20 公升桶中 乙：4 公斤装于 4 公升桶中			
	闪点	> 65℃（混合物，甲组份，乙组份）			
	比重	1.4 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	未涂底漆的表面须经抛丸或喷砂处理达 Sa2.5 级，保持清洁干净。 涂装环境温度在 20℃及以上时，建议采用夏用型；在 0-20℃时，采用冬用型，但在 5℃以下时，涂料固化缓慢，使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。 涂装本产品后，适当加温（45-120℃）可缩短干燥时间，提高漆膜性能。 温度低于 15℃，喷涂时应将漆料适当加温。但注意：使用期会缩短。 涂装此涂料，完全固化后，才能投入使用。				



扫码加企业
报价、销售及技



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持