



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET



021-50568299

服务时间 9:00 – 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	二罐装聚氨酯涂料，云铁中涂漆、铁红中涂漆或其它色，低温下亦能快速固化，漆膜耐盐雾及中度酸、碱、盐及溶剂。					
用途	高膜厚，高性能，中层漆或平光漆，用以保护腐蚀环境下的钢材或混凝土，如特种钢结构及工程机械等。					
产品数据	体积固体份	64%				
	干膜厚度	50-100 微米				
	理论涂布率	5.88 平方米 / 公斤 (以 80μm 干膜厚计)				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
	挥发性有机物含量	310 克 / 升				
施工详述	混合比	云铁中涂漆 甲：乙 = 5:1 (重量比) 其它色 甲：乙 = 6:1 (重量比)				
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.53 毫米；流体压力：≥ 17.6MPa				
	刷涂或辊涂	推荐使用				
	传统喷涂	适用，但不推荐使用。				
	稀释剂	OUP 104，建议加入量为 3%~5%。				
	油漆设备清洗剂	OUP 104				
	使用期	23℃：4 小时				
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	覆涂间隔	
					最短	最长
		5℃	2	36	36 小时	无限制
		23℃	1	16	16 小时	无限制
		35℃	0.5	12	12 小时	无限制
贮存和包装	贮存	干燥、凉爽环境下，远离火源、热源。				
	贮存期	甲组分：一年；乙组分：六个月				
	包装规格	云铁中涂漆 甲：20 公斤装于 20 公升容器；乙：4 公斤装于 4 公升容器 其它色 甲：18 公斤装于 20 公升容器；乙：3 公斤装于 4 公升容器				
	闪点	> 23℃ (甲组分、乙组分及其混合物)				
	比重	1.36 公斤 / 公升				
技术要求及表面处理	用于涂装已涂底漆的表面，需保持表面清洁、干燥、不含油污。					
	前道配套涂料：环氧类、聚氨酯类等底漆或中涂漆，在不饱和聚酯腻子涂装无障碍。 后道配套涂料：聚氨酯面漆、丙烯酸面漆等。					
限制	按规定比例现配现用，在使用期内用完，避免凝胶浪费。 储藏及涂装时，应避免接触水气。					



扫码加企
报价、销售及技



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持