



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

 **021-50568299**

服务时间 9:00 – 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯




扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	一种双组分超膜厚型弹性无溶剂聚氨酯漆，一次成膜可达 1-2mm，快干性与涂装作业性良好，耐化学品性和耐酸性优异。				
用途	适用于船舶甲板、海中构筑物、石油贮槽、化学品贮槽、钢管桩、钢板桩等其他金属及潮差区和飞溅区之防蚀等。				
产品数据	体积固体份	100%			
	干膜厚度	1.0-2.0 毫米			
	理论涂布率	0.83 平方米 / 公斤，以 1 毫米干膜厚计。			
	实际涂布率	允许适量的损耗			
	挥发性有机物含量	12 克 / 升			
施工详述	混合比	甲：乙 = 5:1(重量比)			
	馒涂	推荐采用，将混合的料浆倒在地板上，采用锯齿状馒刀尽快馒平。			
	刷涂或辊涂	可以采用，仅适用于平整表面。			
	稀释剂	不需要			
	油漆设备清洗剂	OUP 104			
	使用期	夏用型：35℃：30-45 分钟；23℃：60-90 分钟 冬用型：15℃：30-45 分钟；5℃：60-90 分钟			
	干燥时间	底材温度	表干（小时）	实干（小时）	完全固化时间（天）
		5℃	8	24	12
		15℃	6	20	8
		23℃	4	18	7
		35℃	2	12	5
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中			
	贮存期	一年			
	包装规格	甲：20 公斤装于 20 公升容器中 乙：4 公斤装于 4 公升容器中			
	闪点	> 65℃（甲、乙及其混合物）			
	比重	约 1.20-1.25 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	在覆涂本产品前，混凝土地板上所有裂纹、接缝、凸起及凹陷均已正确处理，并涂装了封闭底漆并铺设了导电铜铂接地，也可在其导电涂层（如导电腻子或导电中涂漆）上涂装，保持底面平整和清洁干燥。 本品也可直接在导电基材上涂装，如金属、防静电水磨石等。 涂装环境温度在 20℃及以上时，建议采用夏用型；在 0-20℃时，采用冬用型，但在 5℃以下时，涂料固化缓慢。 使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。 涂装此涂料，24 小时后即可上人，完全固化后，才能投入使用。 漆膜表面外观与环境温湿度有关，环境温度大于 10℃，相对湿度小于 85% 时，可获良好外观。				



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持