



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

 **021-50568299**

服务时间 9:00 – 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

产品简介	高性能，双组份环氧改性有机硅树脂漆，良好的耐湿热性能，灰色或其它颜色。					
用途	特别适用各种湿热环境下钢结构表面的防腐。					
产品数据	体积固体份	56.5%				
	干膜厚度	35-50 微米				
	理论涂布率	10.8-11.7 平方米 / 公斤 (干膜厚度以 40 微米计)				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
	挥发性有机物含量	376.7 克 / 升				
施工详述	混合比	甲：乙 = 20:3.6 (重量比)				
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.53 毫米；流体压力：≥ 17.6MPa				
	刷涂或辊涂	推荐使用				
	传统喷涂	适用，但不推荐使用。				
	稀释剂	OUP 103，建议加入量为 3%~5%。				
	油漆设备清洗剂	OUP 103				
	使用期	23℃：4 小时				
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	覆涂间隔	
					最短	最长
		23℃	2	24	24 小时	7 天
35℃	1	16	16 小时	5 天		
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中				
	贮存期	一年				
	包装规格	甲：20 公斤装于 20 公升容器中 乙：3.6 公斤装于 4 公升容器中				
	闪点	大于 38℃				
	比重	1.20-1.30 公斤 / 公升				
技术要求及表面处理	钢材表面：喷射除锈至 ISO 8501:2007 标准 Sa2.5 级或手工、动力工具除锈达 St3 级。					
限制	本产品 在 5℃以下时无法充分固化，因此为了效果良好，底材温度应在 10℃以上或烘干。					



扫码加企
报价、销售及技术支持



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持