



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

PPG SIGMACOVER™ 280 LT

简介

基于纯环氧技术的多功能通用型环氧防腐底漆。

主要性能

- 用于钢铁和有色金属的常规防护涂层体系中的多用途环氧底漆。
- 在有色金属、镀锌件、车间底漆涂层和钢板表面都具有优异的附着力。
- 可作为密封剂或中间粘结层使用，推荐干膜厚度为25 - 40微米 (1.0 - 1.6密耳)
- 适合用于浸没区域。
- 适用于建造过程中对焊缝和环氧涂层破损处进行修补涂装。
- 可与设计精良的阴极保护体系配套兼容。
- 固化温度可低至摄氏-10°C (华氏14°F)。

颜色与光泽

- 黄/绿色。
- 低光泽。


备注:

- 在曝晒状态下使用环氧涂料时，应考虑添加耐UV面漆

基本数据 10°C (50°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.4 千克/升 (11.7 磅/美制 加仑)。
体积固含量	57 ± 2% 。
VOC (出厂值)	欧盟标准Directive 2010/75/EU, SED: 最大值 332.0 克/千克。 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 438.0 克/升 (约 3.7 磅/美制 加仑)。
推荐干膜厚度	50 - 100 微米 (2.0 - 4.0 密耳) 依据涂层体系的要求而定。
理论涂布率	11.4 米²/升 用于 50 微米 (457 英尺²/美制 加仑 用于 2.0 密耳)。 5.7 米²/升 用于 100 微米 (229 英尺²/美制 加仑 用于 4.0 密耳)。
指触干	3 小时
覆涂间隔	最短时间: 3 小时
完全固化时间	7 天
储藏有效期	基料: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。

备注:



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



PPG SIGMACOVER™ 280 LT

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

推荐底材状况与温度

- 在表面处理达标后应尽快涂装本产品，并满足规定的干膜厚度要求。

大气暴露环境

- 裸钢;磨料喷射清理达到国际标准 ISO 的 Sa2½ 级和表面粗糙度满足：40 - 70 微米 (1.6 - 2.8 密耳)，或者动力工具 打磨至少达到国际标准 ISO 的 St3 级。
- 涂有车间底漆的钢材：处理至 SPSS 标准的 Pt3 级。

镀锌件表面

- 表面处理必须规范进行，涂装前的表面应干燥和洁净，无任何污染物。
- 表面应采用扫砂清理方式进行全面和彻底的粗化处理，并达到外观呈均匀的半光状态。
- 扫砂清理须执行 SSPC 标准的 SP16 级。

不锈钢


- 表面处理必须规范进行，涂装前的表面应干燥和洁净，无任何污染物。
- 需选用惰性的非金属磨料，全面和彻底地进行扫砂清理方式的表面粗化处理。
- 扫砂清理须执行 SSPC 标准的 SP16 级。

热喷涂金属表面 (TSM)

- 底材表面必须洁净干燥，已除尽所有污染物。
- 需要采用“先雾喷薄涂封闭-再正常统涂”的涂装工艺。有关雾喷封闭漆的稀释比例，敬请参照如下使用说明中的相关建议。

混凝土/砖石表面

- 在良好的通风环境下至少已经干燥了 28 天。
- 内部含水率不得超过 4.5%。
- 混凝土基材必须坚实牢固，表面洁净干燥，并已清除了所有浮浆和污染物。
- 管道内原有涂层必须先用铲刀和溶剂予以清除。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



PPG SIGMACOVER™ 280 LT

浸没环境

- 裸钢或涂有未认可的无机硅酸锌车间底漆的钢板表面；喷砂清理达到国际标准ISO的Sa2½级, 並粗糙度满足30 – 75微米 (1.2 – 3.0 密耳)。
- 管道内原有涂层必须先用铲刀和溶剂予以清除。

基材温度和施工条件

- 在施工涂装及固化期间，底材温度应保持在-10°C (14°F) 和 15°C (59°F)之间
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。
- 适合施工的环境温度最低可至摄氏-10°C (华氏14°F), 但在此情况下涂层固化达到预期硬干的时间则会变得比较长久，但随着 温度回升到适宜温度后，涂层依然可以完全固化。
- 在施工期间，相对湿度不超过85%

使用说明

体积混合比：基料比固化剂 4:1

- 请确保基料和固化剂组份在混合后的漆料温度控制在摄氏10°C (华氏50°F)以上, 不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料粘度调整到适宜现场施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和硬干速度减慢，甚至强度降低。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。

混合后使用时间

8 小时 于 摄氏10°C (华氏50°F)。

备注:

- 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量


0 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

1.5 – 2.0 毫米 (约 0.060 – 0.079 英寸)。

喷嘴压力

0.3 - 0.4兆帕 (约3 - 4大气压 ; 44 - 58磅/平方英寸)



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

PPG SIGMACOVER™ 280 LT

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

0 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径

约 0.46 毫米(0.018 英寸)。

喷嘴压力

15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸²)

备注:

- 作为密封剂或中间粘结层使用时, 施工干膜厚度为25-40微米 (1.0-1.6密耳), 最大稀释剂用量可至总体积的30%

刷涂/辊涂

推荐稀释剂

无需添加稀释剂。

稀释剂用量

若现场确有需要, 则最多可添加5%体积比的稀释剂 91-92。

清洗溶剂


- THINNER 90-53

补充参数

漆膜厚度和理论涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
50 µm (2.0 mils)	11.4 m ² /l (457 ft ² /US gal)
75 µm (3.0 mils)	7.6 m ² /l (305 ft ² /US gal)
100 µm (4.0 mils)	5.7 m ² /l (229 ft ² /US gal)

备注:

- 备注: 刷涂施工时的最大干膜厚度: 50 微米(2.0 密耳)。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



PPG SIGMACOVER™ 280 LT

干膜厚度为75微米 (3.0密耳) 涂层的覆涂时间

覆涂用的后道涂层	涂装间隔 时间	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	5°C (41°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)
自身覆涂和 各种双组份环氧漆	最短覆涂间隔时间	16 小时	8 小时	4 小时	3 小时	2 小时
	最长覆涂间隔时间	3 月	3 月	2 月	2 月	1 月
聚氨酯面漆	最短覆涂间隔时间	24 小时	16 小时	6 小时	4 小时	3 小时
	最长覆涂间隔时间	3 月	3 月	2 月	2 月	1 月

备注:

- 表面应洁净干燥，已除尽所有污染物。

干膜厚度为75微米 (3.0密耳) 涂层的固化时间

底材温度	指触 (表干)	干硬	完全固化
-10°C (14°F)	20 小时	32 小时	21 天
-5°C (23°F)	10 小时	16 小时	14 天
5°C (41°F)	5 小时	6 小时	9 天
10°C (50°F)	3 小时	4 小时	7 天
15°C (59°F)	2 小时	3 小时	5 天

备注:


- 在涂装施工和涂层固化期间必须保持充分和连续的通风。

混合后使用时间 (在正常施工的粘度下)

混合后漆料温度	混合后使用时间
5°C (41°F)	10 小时
10°C (50°F)	8 小时

安全防范

- 敬请参阅材料安全数据说明书和产品包装标识，全面了解其告示的有关安全注意事项和防范措施
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入喷雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



PPG SIGMACOVER™ 280 LT

全球适用性

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective & Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息


- Information sheet | Explanation of product data sheets

质量担保

庞贝捷涂料PPG保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期所执行的相关技术规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明示或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况, 任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG都应免于追究诉讼责任(无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG可能随时会对以上信息内容进行修正。所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG都不会承担责任(除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或推测所给参考数据, 都有可能无法达到预期的涂装质量。本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网站: www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

