



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

SIGMADUR™ 2800 HS

氟碳漆 2800 HS

简介

双组份高固态大气干燥自干型氟碳面漆

主要性能

- 优异的耐候性能。
- 优异的保光保色性能。
- 能抗耐矿物油、植物油、松香水、石蜡、脂肪族类石油产品和温和化学品等的溅落类污染。
- 无最大覆涂间隔时间的限制。
- 涂层的表面能低，去油污性能佳，表面容易清洁。
- 氟含量高达25%
- 符合标准JT/T 722-2008, HG/T 3792-2014, Q-CR 749.3-2020

颜色与光泽

- 白色和其它各色（参见PPG 色卡）
- 有光。

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.4 千克/升 (11.7 磅/美制 加仑)。
体积固含量	68 ± 2% 。
VOC (出厂值)	欧盟标准Directive 2010/75/EU, SED: 最大值 321.0 克/千克 。 最大值 320.0 克/升 (约 2.7 磅/加仑) (理论计算值)。
推荐干膜厚度	30 - 50 微米 (1.2 - 2.0 密耳) 依据涂层体系的要求而定。
理论涂布率	17.0 米²/升 用于 40 微米 (682 英尺²/美制 加仑 用于 1.6 密耳)。
指触干	2 小时 。
覆涂间隔	最短时间: 12 小时。 最长时间: 无限制。
储藏有效期	基料: 至少 36 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

推荐底材状况与温度

底材状况

- 前期涂层表面必须洁净干燥，已除尽了所有污染物。
- 完好并附着牢固的旧涂层：充分打磨拉毛，并确保表面洁净和干燥。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 2800 HS

氟碳漆 2800 HS

底材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化期间可接受的底材表面温度最低为摄氏 -5°C (华氏23°F)。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保环境的相对湿度不超过 85%。
- 涂层不可过早接触雨水或在表面结露，否则其颜色和光泽将会受到影响。

使用说明

混合体积比：基料：固化剂 = 87：13

- 如有需要，可适量兑稀，但不可超出规定比例，以此将漆料的施工性能调整到最佳状态。
- 过多添加水可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和硬干速度减慢，甚至强度降低。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。

熟化时间

无需

混合后使用时间

5 小时 于 摄氏20°C (华氏68°F)

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-88

稀释剂用量


10 - 25%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径

1.0 - 1.5 毫米 (约 0.040 - 0.060 英寸)。

喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕(约 3 - 4 大气压; 44 - 58 磅/英寸²)。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 2800 HS

氟碳漆 2800 HS

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂
稀释剂 91-88

稀释剂用量
5 - 20%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

喷嘴孔径
约 0.28 – 0.38 毫米 (0.011 – 0.015 英寸)

喷嘴压力
20.0 兆帕 (约 200 大气压; 2901 磅/英寸²)

刷涂/辊涂

推荐稀释剂
稀释剂 91-88

稀释剂用量
5 - 15%

补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
30 微米 (1.2 密耳)	22.7 米²/升 (909 英尺²/美制 加仑)
40 微米 (1.6 密耳)	17.0 米²/升 (682 英尺²/美制 加仑)
50 微米 (2.0 密耳)	13.6 米²/升 (545 英尺²/美制 加仑)

干膜厚度为40 微米 (1.6 密耳)涂层的覆涂间隔时间表					
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏5°C (华氏41°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)	摄氏40°C (华氏104°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间	32 小时	12 小时	6 小时	3 小时
	最长覆涂间隔时间	无限制	无限制	无限制	无限制

备注: 表面应洁净干燥, 已除尽所有污染物。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 2800 HS

氟碳漆 2800 HS

干膜厚度为 35 微米 (1.4 密耳)涂层的固化时间表		
底材温度	指触 (表干)	干硬
摄氏5°C (华氏41°F)	24 小时	36 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	2 小时	20 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	1 小时	10 小时
摄氏40°C (华氏104°F)	30 分钟	3 小时

备注: 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 (敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434) 。

混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)	
混合后漆料温度	混合后使用时间
摄氏5°C (华氏41°F)	8 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	5 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	2 小时
摄氏40°C (华氏104°F)	1 小时

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书。
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。
- 内含有毒聚异氰酸酯固化剂。
- 避免吸入漆雾。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411 。
• 安全指导	敬请参阅 信息表	1430。
• 密闭场所安全和健康安全及爆炸危害 - 毒品危害	敬请参阅信息表	1431 。
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅 信息表	1433。
• 通风技术指导	敬请参阅 信息表	1434。

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期所执行的相关技术规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于应保范围内, 且不适用于因不可抗力、意外事件、使用不当、维护不当、改装、修理、运输、储存、环境因素、其他第三方原因造成的损坏。如发生上述情况, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如发生上述情况, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如发生上述情况, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有权于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 2800 HS

氟碳漆 2800 HS

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确认为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和 实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能可能会导致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网页：www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

