



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

SIGMADUR™ 540

高光丙烯酸环氧面漆 540

简介

双组份高光泽低VOC的环氧改性丙烯酸面漆。

主要性能

- 不含异氰酸酯。
- 优异的保色保光性能。
- 不粉化、不泛黄。
- 不仅混合后适用时间长久，而且干燥速度快。
- 即使经历长时间的户外暴晒，还可继续覆涂后道涂层。

颜色与光泽

- 可供多种颜色。
- 有光。

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.3 千克/升 (10.8 磅/美制 加仑)。
体积固含量	54 ± 2% 。
VOC (出厂值)	最大值 324.0 克/千克 (欧盟标准Directive 1999/13/EC, SED)。 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 411.0 克/升 (约 3.4 磅/美制 加仑)。
推荐干膜厚度	50 - 60 微米 (2.0 - 2.4 密耳) 依据涂层体系的要求而定。
理论涂布率	10.8 米²/升 用于 50 微米 (433 英尺²/美制 加仑 用于 2.0 密耳)。
指触干	2 小时 。
完全固化时间	7 天 。
储藏有效期	基料: 至少 36 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 12 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

推荐底材状况与温度

底材状况

- 确定可以与之兼容配套的前期涂层：表面必须洁净干燥，已除尽所有污染物。
- 在前期旧涂层表面进行覆涂施工前，如有必要的话，应先充分打磨拉毛处理。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 540

高光丙烯酸环氧面漆 540

底材温度

- 在涂装施工和涂层固化过程中应确保底材温度高于摄氏 5°C (华氏41°F)。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。

使用说明

混合体积比例：基料：固化剂 = 89.5:10.5

- 过多添加稀释剂通常会导致湿膜的抗流挂性能降低。
- 涂装前最好将基料与固化剂各组分或调配混合后漆料的温度调控到摄氏15°C (华氏59°F)以上, 不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料的粘度调整到适宜施工的粘稠状态。
- 如确有必要兑稀, 不妨在混合调配以后再适量添加稀释剂。

熟化时间

无需。

混合后使用时间

6 小时 于 摄氏20°C (华氏68°F) 。

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量


5 - 10%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径

1.0 - 1.5 毫米 (约 0.040 - 0.060 英寸)。

喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕(约 3 - 4 大气压; 44 - 58 磅/英寸²)。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 540

高光丙烯酸环氧面漆 540

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂
稀释剂 91-92。

稀释剂用量
0 - 5%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径
约0.38 – 0.46 毫米 (0.015 – 0.018 英寸)

喷嘴压力
15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸²)。

备注: 为了优化外面漆成膜以突显外观装饰效果, 在现场调配时可按体积10%比例稀释, 同时选用孔径为0.28 – 0.38 毫米 (0.011 – 0.015英寸)的小型号喷嘴, 并配空气辅助无气喷涂设备!

刷涂/辊涂

推荐稀释剂
稀释剂 91-92 。

稀释剂用量
0 - 5% 。

清洗溶剂
稀释剂 91-92

补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
50 微米 (2.0 密耳)	10.8 米²/升 (433 英尺²/美制 加仑)
60 微米 (2.4 密耳)	9.0 米²/升 (361 英尺²/美制 加仑)

干膜厚度为高达50微米 (2.0密耳) 涂层的覆涂间隔					
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏5°C (华氏41°F)	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间	24 小时	16 小时	8 小时	6 小时
	最长覆涂间隔时间	无限制	无限制	无限制	无限制

备注: 表面应洁净干燥, 已除尽所有污染物。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 540

高光丙烯酸环氧面漆 540

干膜厚度为50 微米 (2.0 密耳)涂层的固化时间表		
底材温度	干硬	完全固化
摄氏5°C (华氏41°F)	22 小时	14 天
摄氏10°C (华氏50°F)	16 小时	12 天
摄氏20°C (华氏68°F)	10 小时	7 天
摄氏30°C (华氏86°F)	6 小时	4 天

备注: 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 (敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434) 。

混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)	
混合后漆料温度	混合后使用时间
摄氏10°C (华氏50°F)	10 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	6 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	3 小时

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书。
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。
- 避免吸入漆雾。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

• 转换表	敬请参见 信息表	1410 。
• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411 。
• 安全指导	敬请参阅 信息表	1430。
• 密闭场所安全和健康安全及爆炸危害 - 毒品危害	和信息表	1431 。
• 相对湿度-底材温度- 空气温度	敬请参阅 信息表	1650 。

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于应

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将有权于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持



SIGMADUR™ 540

高光丙烯酸环氧面漆 540

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确认为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和 实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能将会导致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网页：
www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

